

Produktdatablad

Fönsterkitt Oljebaserat



Fönsterkitt Oljebaserat är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljor med tillsatser av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre (oxygen). Används som kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Fäster och skyddar på glas, metall och trä. Kittet härdar till en skyddande hinna efter några dagar, och under huden förblir kittet plastiskt. Fönsterkitt Oljebaserat kan målas över och är tixotropt – lättarbetad.

Reviderat 23.04.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Oljebaserat kitt
Densitet:	2,02 kg/l
Hållbarhet:	Minimum 12 månader (patron) och 24 månader (burk) vid sval och frostfri förvaring. Efter att förpackningen är bruten ska den återförslutas väl.
Förpackningar:	300ml patron-Natur 375ml burk-Vit
Appliceringsmetod:	Kniv eller fogspruta
Härdningstid:	Bildar hinna efter 1–2 dygn vid +20°C
Arbetstemperatur:	+5°C till +40°C
Temperaturbeständighet:	-35°C till +90°C
Övermålningsbar:	Ja
Rengöring:	icke härdat kitt avtorkas med papper, eller avlägsnas med terpentin eller luktfritt petroleum.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt, och utan lösa partiklar. Porösa ytor som trä och betong skall före kittning primas. Aluminium, koppar och metaller avfettas innan kittning.

Applicerings

Kan appliceras vid temperaturer från 5°C till 40°C. Dygnets minimumtemperatur får inte understiga 5°C under härdningen. På grund av att olja normalt separerar ut skall den första delen av massan som trycks ut ur patronen kasseras. Fönsterkitt Oljebaserat appliceras med kniv eller fogspruta. Sörj för extra god ventilation vid kittning inomhus för att undvika rynkor på ytan när fönstret kommer ut (placera fönstren med inbördes avstånd). Vid kittning utomhus skall kittet skyddas mot kraftigt regn tills ytan har härdat. Kitta alltid i uppehållsväder, men aldrig i direkt solljus. Sörj för god ventilation. Bildar hud efter 1–2 dygn vid +20°C. Fönsterkitt Oljebaserat kan övermålas. Med ren linolfjärg kan övermålning, med

försiktighet, göras direkt efter kittning. Vid bruk av alkydfärg, plastalkydfärg eller akrylplastfärg skall övermålning ske efter 2–4 dygn.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar kittet för att förhindra spill och uttorkning. Transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, och inte vid höga temperaturer.

Avfallshantering

Kittet får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Ohärdat kitt kan torkas bort med papper alternativt tvättas av med lacknafta eller liknande.

Emballagestorlek: 300 ml patron och 375 ml burk.

Säkerhet

Se produktens säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjöco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

