

Produktbeskrivning

Gjoco Fönsterkitt Linolja är ett högkvalitetskitt, tillverkat av ren linolja och utvalda kriterier.

Användningsområde

Används till kittning av fönster, reparation av kittfogar och till spackling av grundat trä, såväl inne som ute. Kan också användas till spackling av spikhål.

Gjoco Fönsterkitt Linolja sluter tätt och beskyddande på glas och trä. Kittet är tixotropiskt och lätt att arbeta med.

Gjoco Fönsterkitt Linolja skall målas över.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Linoljekitt		
Förpackning:	Artikelnummer	Emballage	Kulör
	680075	375 ml burk	Natur
Densitet:	2,12 kg/l		

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Kniv
Härdningstid:	Bildar hinna efter 2-4 veckor och genomhärdar i loppet av 1 år.
Arbetstemperatur:	+5 till +40 °C
Temperaturbeständighet:	- 35 till +90 °C
Lagring:	24 månader vid sval och frostfri förvaring. Efter att förpackningen är bruten ska den återförslutas väl.
Övermålningsbar:	Ja
Rengöring:	Ohärdat kitt kan torkas av med papper alternativt tvättas bort med lacknafta eller liknande.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytorna skall vara rena och torra före applicering av kittet. Porösa ytor som trä ska grundas innan kittning så kittets olja inte suges ner i träet. Om kittets olja i hög grad suges ner i träet, blir kittet torrt och hårt med sprickbildning som följd. Dock ska träet inte grundas mer än att kittet kan tränga ner i träets yta och få vidhäftning. Shellack eller akrylbaserade primers/grundfärger ska inte användas vid kittning med linoljekitt.

Oljebaserade grundfärger som eventuellt innehåller lacknafta eller andra lösningsmedel ska vara helt torra innan kittning och allt lösningsmedel ska ha avdunstat. Inneslutet lösningsmedel kan orsaka uppkomst av luftbubblor på ovansidan av kittet, under färgen.

Applicering

Gjöco Fönsterkitt Linolja appliceras med kniv. Vid kittning inomhus, sörg för god ventilation kring kittet (placera fönstren med ordentligt inbördes avstånd) för att undvika rynkor på ytan när fönstret kommer ut. Vid kittning utomhus ska kittet skyddas mot kraftigt regn tills ytan har

härdat. Kitta alltid i uppehållsväder, men aldrig i direkt solljus. Sörg för god ventilation. Lägsta temperatur under härdningen får inte underskrida +5°C.

Härdningstid

Kittet bildar vanligtvis hinna efter 2 – 4 veckor beroende på luftväxling och väderförhållanden. Kittet ska skyddas mot ytterligare härdning med färg.

Övermålning

Gjöco Fönsterkitt Linolja ska alltid målas över. Med ren linoljefärg kan övermålning – med försiktighet – göras direkt efter kittning. Vid användning av alkydoljefärg, vattenbaserad alkyd eller akrylfärg ska kittet målas över så snart det har torkat så mycket på ytan (hinnan har uppnått en tillräcklig tjocklek) att den kan tåla övermålning utan att bli deformerad och rynka sig. Om kittet lämnas för länge utan övermålning, finns det risk för revor och sprickor i ytan pga. för kraftig uttorkning. Korrekt yttorrhet uppnås vanligtvis efter 2 – 4 veckor efter kittning, men kan variera beroende på luftväxling och väderförhållanden. Måla 1 – 2 mm in på glaset. Färgen ska skydda kittet mot sol, regn och ytterligare uttorkning. Därför rekommenderas användning av färg med hög vattenresistens.

Kittets yta

Gjöco Fönsterkitt Linolja ska målas över för att skyddas mot yttre påverkan. Dock kan många faktorer förstöra linoljekittets yta både före och efter övermålning. Linoljekittets yta kan förbli slät, men kan i många sammanhang få en yta med vågor/rynkor. Dessa uppstår för att linoljan härdar och ger en skinnbildning, som är ömtålig även för minsta påverkan. Ett kitt med rynkor på ytan är inte ett tecken på fel i kittmassan, men ett fenomen som exempelvis kan uppstå p.g.a. att ramarna flyttas, monteras, utsätts för vind, plötslig förändring, fingeravtryck eller enkla förändringar i luftfuktighet mellan inne och ute. Rynkorna kan uppstå spritt eller på alla delar av kittfalsarna.

Säkerhet

För ytterligare information se produktens säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjöco AB