



Produktbeskrivning

Gjoco Fönsterkitt är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljor med tillsatser av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre (oxygen).

Användningsområde

Används som kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Fäster och skyddar på glas, metall och trä. Kittet härdar till en skyddande hinna efter några dagar, och under huden förblir kittet plastiskt.

Gjoco Fönsterkitt kan övermålas och är tixotropt – lättarbetad.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Oljebaserat kitt
Densitet:	2,02 kg/l
Hållbarhet:	Minimum 12 månader (patron) och 24 månader (burk) vid sval och frostfri förvaring. Efter att förpackningen är bruten ska den återförslutas väl.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage	Kulör
680031	300ml patron	Natur
680131	300ml patron	Vit
680175	375 ml burk	Vit

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Kniv eller fogspruta
Härdningstid:	Bildar hud efter 1-2 dygn vid +20 °C
Arbetstemperatur:	+5 till +40 °C
Temperaturbeständighet:	– 35 till +90 °C
Övermålningsbar:	Ja
Rengöring:	Icke härdat kitt avtorkas med papper, eller avlägsnas med terpentin eller luktfri petroleum.



BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt, och utan lösa partiklar. Porösa ytor som trä och betong skall före kittning primas. Aluminium, koppar och metaller avfettas innan kittning.

Applicering

Kan appliceras vid temperaturer från 5 °C till 40 °C. Dygnet minimumtemperatur får inte understiga 5 °C under härdningen. På grund av att olja normalt separerar ut skall den första delen av massan som trycks ut ur patronen kasseras. Gjoco Fönsterkitt appliceras med kniv eller fogspruta.

Sörj för extra god ventilation vid kittning inomhus för att undvika rynkor på ytan när fönstret kommer ut (placera fönstren med inbördes avstånd). Vid kittning utomhus skall kittet skyddas mot kraftigt regn tills ytan har härdat. Kitta alltid i uppehållsväder, men aldrig i direkt solljus. Sörj för god ventilation. Bildar hud efter 1 – 2 dygn vid +20 °C. Gjoco Fönsterkitt kan övermålas. Med ren linoljefärg kan övermålning, med försiktighet, göras direkt efter kittning. Vid bruk av alkydfärg, plastalkydfärg eller akrylplastfärg skall övermålning ske efter 2 – 4 dygn.

Övrig information

Ohärdat kitt kan torkas bort med papper alternativt tvättas av med lacknafta eller liknande.

Säkerhet

För ytterligare information se produktens säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjoco AB