

Produktdatablad

Gjøco Poxydekk Epoksymaling



Gjøco Poxydekk er en lugtfri, vandfortyndbar 2-komponent epoxymaling til indendørs brug. Malingen danner en vandfast og slidstærk film, der står godt imod de fleste kemikalier og opløsningsmidler. Modstandskraften mod syrer er dog begrænset. Kan tones til ønsket farve. Gjøco Poxydekk kan anvendes på mur, beton og mineralske overflader i fx vaskerum, driftsrum, kældre, trapper, garager, lagerhaller, tankstationer og vægge i husdyrrum. Ikke egnet til underlag, der er i bevægelse, såsom træ og metal.

Revideret

17.02.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	To-komponent epoksymaling		
Farver:	Lys grå + A, B og C base, som tones over Gjøcomix		
Glans:	Blank, 55 – 70		
Blandingsforhold:	Del A	Del B	Sum (del A + del B)
	0,7 liter	0,2 liter	0,9 liter
	2,1 liter	0,6 liter	2,7 liter
	7 liter	2 liter	9,0 liter
Egenvægt på blanding:	1,2 kg/l		
Tørstof:	59 vægt%		
Påføringsmetode:	Rull eller pensel		
Fortyndings-/rengøringsmiddel:	Vand		
Forbrug:	5 – 8 m ² /liter		
Brugstid:	30 min. Bruges straks efter at del A og del B er blandet.		
Tørretid (23°C, 50% R.H.):			
Støvtør:	2 – 3 timer		
Overmaling, minimum interval:	6 timer ved 20°C		
Overmaling, maksimum interval:	24 timer ved 20°C. Ved længere interval bør fladerne mattes for at sikre vedhæftning.		
Minimum påføringstemperatur:	+12°C i underlag og luft. Ved udendørs brug anbefales perioden maj-august.		

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, fast, rent og fri for fedt. Nystøbte gulve skal hærde i minimum 2 måneder før de males. Ubehandlede gulve og cement/slam-hinde på ny beton skal fjernes ved slibning før videre behandling. Overfladen skal være fast. Tidligere malede flader vaskes med Gjøco Kraftvask/Husvask eller andet egnet

rengøringsmiddel. Følg brugsanvisningen på emballagen. Underlag med membranhærder kan give dårlig vedhæftning; tjek derfor vedhæftningen eller fjern membranhærderen før videre behandling.

Brugsmåde

Brug samme batchnummer på samme strøg for at undgå glans- og farveforskel. Gjøco Poxydekk bør opbevares ved stuetemperatur i et døgn før brug for bedre påføringsegenskaber. Del 1 og 2 blandes godt sammen med en langsomtgående boremaskine med visp i 3–4 minutter. Første strøg kan fortyndes med op til 10% vand og bruges som grunding. Blandingen bør bruges inden for 30 minutter for at undgå, at malingen hærder i bøtten og bliver svær at påføre. NB. Tykke strøg kan give en mat film. Sørg for god ventilation og luftcirkulation under påføring og tørretid. Dårlig ventilation og for lav temperatur i luften og på underlaget kan føre til mattskjolder og dårlig hærkning. Ved udendørs brug, f.eks. på altaner, bør malingen bruges i perioden maj-august, da høj luftfugtighed/ tidligt dugfald og lave temperaturer kan give dårlig hærkning. Malingen kan gulne og kritte i sollys.

Opbevaring:

Emballagen skal holdes godt tæt og opbevares tørt ved en jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering:

Flydende epoxy må ikke hældes i kloaksystemet eller ud i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. Uhærdet epoxy kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men det anbefales at kontakte den relevante miljøstation for specifik vejledning, da der kan være lokale variationer.

**Øvrig information**

Malingen tåler ikke frost.
Emballagestørrelser: 0,9; 2,7 og 9 liter

Sikkerhed:

Produktet kan give kontaktallergi, og der bør anvendes passende handsker, arbejdstøj og beskyttelsesbriller. Se sikkerhedsdatabladet. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

