

# GJØCO POXYDEKK EPOKSYMALING



Gjøco Poxydekk er en luktsvak, vanntynnbar 2-komponent epoksymaling til innendørs bruk. Malingen danner en vannfast og slitesterk film som står godt mot de fleste kjemikalier og løsemidler. Bestandigheten mot syrer er noe begrenset. Kan brekkes til ønsket farge. Gjøco Poxydekk kan brukes på mur, betong- og mineralske flater i vaskerom, driftsrom, kjeller, trapper, garasjgulv, lagerhaller, bensinstasjoner og vegger i husdyrrom. Ikke egnet til underlag som er i bevegelse som for eksempel treverk og metall.

## Fysikalske data

Type:	To-komponent epoksymaling
Farge:	Lys grå + A, B og C base som brekkes over Gjøcomix
Glans:	Blank, 55-70
Egenvekt (kg/l):	1,2 etter blanding av del 1 og 2 i base A
Tørrstoff (vekt %):	59

## Bruksdata

Blandingsforhold:	<b>Del 1</b>	<b>Del 2</b>	<b>Sum (del 1 + del 2)</b>
	0,7 liter	0,2 liter	0,9 liter
	2,1 liter	0,6 liter	2,7 liter
	7 liter	2 liter	9,0 liter
Påføringsmetode:	Pensel eller rull		
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann		
Anbefalt forbruk:	5-8 m <sup>2</sup> /liter		
Brukstid:	30 min. Brukes omgående etter at del 1 og del 2 er blandet		
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):			
Støvtørr:	Støvtørr etter 2-3 timer.		
Overmal. intervall, minimum:	6 timer ved 20°C		
Overmal. intervall, maks.:	24 timer ved 20°C. Ved lenger intervall bør flatene mattes for å sikre vedheft.		
Gjennomherdet:	6 døgn		
Minimum påføringstemp. °C:	+ 12°C i underlag og luft. Ved bruk ute, anbefalt i perioden mai-august.		

## Forbehandling

Underlaget må være tørt, fast, rent og fritt for fett. Nystøpte gulv må herde i minimum 2 måneder før det males. Ubehandlete gulv og sement/slam hinnen på ny betong må fjernes ved sliping før videre behandling. Overflaten skal være fast. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Kraftvask/Husvask eller annet egnet rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Underlag med membranherdere kan gi dårlig vedheft; sjekk derfor vedheft eller fjern membranherderen før videre behandling.

# GJØCO POXYDEKK EPOKSYMALING



---

## Bruksmåte

Bruk samme batchnr. på samme strøk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Gjøco Poxydekk bør oppbevares i romtemperatur i ett døgn før bruk for bedre påføringsegenskaper. Del 1 og 2 blandes godt sammen med langsomt-gående drill med visp i 3–4 minutter. Første strøk kan tynnes med inntil 10 % vann og brukes som grunning. Blandingen bør brukes innen 30 minutter, for å forhindre at malingen herder i boksen, og blir vanskelig å stryke ut. NB. Tykke strøk kan gi matt film. Sørg for god utlufting og luftsirkulasjon ved påføringen og under tørketiden. Dårlig ventilasjon og for lav temperatur i luft og underlag kan gi mattskjolding og dårlig herding. Ved bruk ute på for eksempel altaner, bør den brukes i perioden mai-august, fordi høy luftfuktighet/ tidlig duggfall og lave temperaturer kan gi dårlig herding. Kan gulne og kritte i sollys.

## Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant. På grunn av malingens kjemi og oppbygging kan det forekomme fargeforskjeller i forhold til fargekart og NCS på visse farger. Ta gjerne prøveoppstrøk. Ved bruk av mørke og skarpe farger anbefales ett strøk GjøcoPur TL eller ett tynt strøk Poxydekk base C upigmentert for å forsegle fargen og unngå krittning. Det anbefales å ta prøveoppstrøk for å sjekke at resultatet blir som ønsket.

---

## Lagring

Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

---

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.



---

## Øvrig informasjon

Malingen tåler ikke frost.

Emballasjestørrelser: 0,9, 2,7 og 9 liter

---

## Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

---

# GJØCO POXYDEKK EPOKSYMALING



---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS

---