

Produktdatablad

Gulv 40 Oljebaserad



Gjøco Gulv 40 Oljebaserad är en halvblank, hållbar gulvfärg baserad på uretanalkyd. Används inomhus på trä, parkett, laminat, golvbeläggningar och betong i torra rum. Gjøco Poxydekk, Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL används på nygjutna golv och på belastade golvtytor som lager- och industrigolv samt garage. Gulnar med tiden.



Reviderat 16.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Uretanalkydfärg.
Kulör:	Bas, A, B och C som bryts i Gjøcomix systemet
Glans:	Halvblank
Flampunkt:	Ca. 42 °C
Litervikt:	Ca. 1,1 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca. 55 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle och högtrycksspruta. Sprutning rekommenderas endast för yrkesanvändare.
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknäfta
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprutvinkel:	65°-80°
Spruttryck:	Följ pumpleverantörens rekommendationer.
	Val av munstycke/fläktvinkel/tryck måste anpassas till den aktuella produkten, sprututrustning och underlag.
Rekommenderad förbrukning:	8-10 m ² /liter
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	4 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	12 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling	Ytan måste vara fri från fett, olja och andra föroreningar. Tidigare målade golv tvättas med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Blanka ytor mattslipas. Dammsuga och torka över med luddfri trasa gärna mikrofiber. Det är viktigt att avlägsna allt slipdamm och liknande att få bra vidhäftning. Gamla obehandlade betonggolv måste slipas och rengöras före applicering. För grundning av betonggolv kan användas utspädd Gjøco Gulvolje.
Applicering	Färgen rörs om ordentligt före applicering. På obehandlade golv förtunnas första skiktet med upp till 20 % lacknфта sedan appliceras 1–2 skikt utspädd Gjøco Gulv 40 oljebaserad. Applicera 2–3 skikt beroende på underlaget, jämt och flödigt.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Miljömärkning	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  <p>Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidätmännen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>2025 v.6.1 Mat07</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat</p> </div> </div>
Avfallshantering	<p>Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra förpackningar levereras till godkänd mottagning. Se även föreskrifter om farligt avfall.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div>
Övrig information	<p>Appliceringstemperaturen i luft och underlag ska vara minst +10 °C. Rör om väl före användning. All olja som flyter upp bör röras i ordentligt före användning. Målade ytor måste härda i minst 4 veckor innan de rengörs med ett mildt rengöringsmedel. Förpackningen ska förvaras tätt tillsluten och förvaras torrt vid en jämn temperatur. Gjøco Gulv 40 Oljebaserad är inte alkalibeständig och ska inte användas på ny betong. Vänta minst 3–4 dagar att placera tunga möbler etc. på den nymålade ytan och 1 vecka för placering av mattor. Fogmassor (MS-fog) och liknande tätningsmedel för golv kan påverka färgens torktid. Gör provmålning. Bör inte användas på linoleum och gamla golvbeläggningar. Gör en provmålning för att kontrollera att färgen torkar och resultatet är som förväntat. Olika batchnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. På grund av färgens kemi och uppbyggnad kan det finnas en färgskillnad i förhållande till färgkarta och NCS på vissa kulörer. Gör gärna en provmålning. Förpackningsstorlekar: 0,68 L; 2,7 L och 9 L.</p>
Säkerhet	<p>Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <80 g/l VOC.</p>

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

