

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Gulv 40 Oljebasert



Gjøco Gulv 40 oljebasert er en halvblank, slitesterk gulvmaling basert på uretanalkyd. Benyttes innendørs på tre, parkett, laminat, gulvbelegg og betong i tørre rom. På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes Gjøco Poxydekk, Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL. Gulner over tid.

Revidert	28.05.2025	
Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +10°C.
	Påføringsmetode:	Pensel eller rull.
	Tynner:	White Spirit, tynning er normalt ikke nødvendig.
	Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon. Tørketid påvirkes av temperatur, luftfuktighet, luftingsmuligheter og tykkelsen på strøk.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder <500 g/l VOC	
Vedlikehold	Renhold:	Til rengjøring før om-maling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel som Gjøco Interiør eller Husvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
	Intervall:	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds intervall vil derfor variere etter behov.

Avfallshåndtering

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se øvrig forskrift for farlig avfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag:

.....

Malt i farge:**Fargenavn:**

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbeidet er utført av:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

