

Produktdatablad

Gjøco Gulv 40 Oljebasert



Gjøco Gulv 40 Oljebasert er en halvblank, slidstærk gulvmaling baseret på urethanalkyd. Anvendes indendørs på trægulv, parket, laminat, gulvbelægninger og beton i tørre rum. Gjøco Poxydekk, Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL anvendes på nystøbte gulve og på belastede gulvflader som lager- og industrigulve samt garager. Guler over tid.

Revidert 06.03.2024

Symboler




Tekniske data

Type:	Urethanalkydmalning.
Farve:	A, B og C base, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	Ca. 42 °C
Litervægt:	Ca. 1,1 kg/l
Tørstof:	Ca. 55 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle/fordriver og højtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	White Spitit
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,021"; 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	4 time
Overmalingsinterval, minimum:	12 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være frit for fedt, olie og anden forurening. Tidligere malede gulve vaskes med Gjøco Husvask eller et andet egnet rengøringsmiddel. Blanke flader matslibes. Støvsug og tør over med en fnugfri klud, gerne mikrofiber. Det er vigtigt at fjerne alt slibestøv o.lign. for at sikre god vedhæftning. Gamle ubehandlede

	betongulve skal slibes og rengøres før påføring. Sugende betongulve kan mættes med fortyndet Gjøco Gulvolje.
Anvendelsesmåde	Malingen skal omrøres godt før påføring. På ubehandlede gulve fortyndes det første strøg med op til 20 % mineralsk terpentin før påføring af 1-2 strøg ufortyndet Gjøco Gulv 40 Oliebaseret. Påfør 2-3 strøg afhængig af underlaget, jævnt og fyldigt.
Farver	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå glans- og farveforskelle. Om nødvendigt kan forskellige batchnumre blandes før brug. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald.
	
Øvrige informationer	Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Omrøres godt før brug. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel. Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind før brug. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur. Gjøco Gulv 40 Oliebaseret er ikke alkaliefast og bør ikke bruges på ny beton. Vent mindst 3-4 døgn, før der placeres tunge møbler o.lign. på den malede flade, og 1 uge, før der lægges gulvtæpper. Nattemasse (MS-fuge) i skibsgulve o.lign. kan påvirke malingens tørretid. Påfør prøvestrøg. Bør ikke bruges på linoleumsbelægninger og gamle gulvbelægninger. Påfør eventuelt prøvestrøg for at kontrollere, at malingen tørrer, og at resultatet bliver som forventet. Forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Emballagestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

