

Produktdatablad

Gjøco Gulv 40 Oljebasert



Gjøco Gulv 40 Oljebasert er en halvblank, slitesterk gulvmaling basert på uretanalkyd. Benyttes innendørs på tre, parkett, laminat, gulvbelegg og betong i tørre rom. På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes Gjøco Poxydekk, Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL. Gulner over tid.

Revidert 31.01.2024

Symboler




Tekniske data

Type:	Basert på uretanalkyd.
Farge:	A, B og C base, som brykkes over Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	Ca. 42 °C
Litervekt:	Ca. 1,1 kg/l
Tørstoff:	Ca. 55 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull/fordriver og høytrykksprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"; 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	4 time
Overmalingsintervall, minimum:	12 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være fritt for fett, olje og andre forurensninger. Tidligere malte gulv vaskes med Gjøco Husvask eller annet egnet rengjøringsmiddel. Blanke flater mattslipes. Støvsug og tørk over med lofri klut. Det er viktig å få bort alt pussestøv o.l. for å få god vedheft. Gamle ubehandlet betonggulv må slipes og rengjøres før påføring. Sugende betonggulv kan mettes med fortynt Gjøco Gulvolje.

Bruksmåte	Malingen røres godt om før påføring. På ubehandlet gulv tyndes første strøket med inntil 20 % White spirit før påføring av 1-2 strøk uførtynnet Gjøco Gulv 40 Oljebasert. Påfør 2-3 strøk avhengig av underlaget, jevnt og fylldig.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå farge- og glansforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	<p>Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.</p> <p>Se for øvrig forskrift fro farlig avfall.</p> 
Øvrig informasjon	<p>Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Rør godt om før bruk. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.</p> <p>Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn før bruk. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Gjøco Gulv 40 Oljebasert er ikke alkaliefast og bør ikke brukes på ny betong. Vent minst 3-4 døgn med å plassere tunge møbler o.l. på den malte flaten, og 1 uke med å legge på gulvtepper. Natemasse (MS fug) i skipsgulv o.l. kan påvirke malingens tørketid. Ta prøveoppstrøk. Bør ikke brukes på linoleumsbelegg og gamle gulvbelegg. Ta eventuelt prøveoppstrøk for å sjekke at malingen tørker og resultatet blir som forventet. Ulike batchnummer blandes før bruk, for å unngå glans- og fargeforskjell. På grunn av malingens kjemi og oppbygging kan det forekomme fargeforskjell i forhold til fargekart og NCS på visse farger. Ta gjerne prøveoppstrøk.</p> <p>Emballasjestørrelse: 0,68; 2,7 og 9 liter</p>
Sikkerhet	<p>Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.</p> <p>EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l VOC.</p>

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

