

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Gulv 40 Vanntynnbar



Gjøco Gulv 40 vanntynnet er en vanntynnbar gulvmaling basert på polyuretanmodifisert alkyd. Malingen har gode påføringsegenskaper, god utflyt og er meget slitesterk. Benyttes på innendørs tregulv og gammel betong. Kan også benyttes utendørs på gamle betonggulv. Må ikke benyttes på ny betong eller på fuktig flater.

Revidert

31.03.2026

Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +10°C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting gjøres av profesjonelle.
	Tynner:	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
	Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder <80 g/l VOC	
Vedlikehold	Renhold:	Til rengjøring før om-maling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel som Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
	Intervall:	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds intervall vil derfor variere etter behov.

Avfallshåndtering

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Miljømerking

BREEAM-NOR v6.1:
 – HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien.
 – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

Behandlet flate / type underlag:

.....

Malt i farge:

Fargenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbeidet er utført av:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

