

Produktdatablad

Gjøco Gulv 40 Vanntynnbar



Gjøco Gulv 40 er en vandopløselig gulvmaling baseret på polyurethan-modificeret alkyd. Malingen har gode påføringsegenskaber, god udflydningsevne og er meget slidstærk. Anvendes indendørs på trægulv, parket, laminat, gulvbelægninger og beton i tørre rum. Velegnet til brug på keramiske fliser. Gjøco Poxydekk, Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL anvendes på nystøbte gulve og på belastede gulvflader som lager- og industrigulve samt garager. Må ikke anvendes på ny beton eller fugtige flader.

Revidert 06.03.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandopløselig oliemaling baseret på polyuretanbindemiddel.
Farve:	Hvid, A, B og C base, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Litervægt:	Ca. 1,2 kg/l
Tørstof:	38-40 volum%
pH:	8-9
Påføringsmetode:	Bred lakpense, filtrulle. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,021"; 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Anbefalet forbrug:	6-8 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	2 time
Overmalingsinterval, minimum:	Min. 8 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Træ/parket/laminat:
Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt. Tidligere malede flader kan vaskes med Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel og skylles med vand. Gammel blank og halvblank maling matteres med sandpapir. Ubehandlede, nedslæbne eller nedslidte trægulve behandles først med Gjøco Sperregrunn (se

separate anbefalinger for dette produktet). Behandles derefter med 2-3 strøg Gulv 40 Vanntynnbar. Gamle laminatgulve skal ikke grundes. Nye laminatgulve kan indeholde stoffer, som vanskeliggør overmaling. Påfør prøvestrøg.


Keramiske fliser:

Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt. Rengør med Gjæco Gulv- og Panelrens eller et egnet rengøringsmiddel, og skyl med vand. Glatte og hårde fliser skal slibes let med fint sandpapir for at sikre vedhæftning. Malingen kan påføres direkte uden brug af primer. Ønskes grunding anbefales Gjæco Sperregrunn.

Beton:

Gulv 40 Vanntynnbar er velegnet som maling til ældre, ubehandlede betongulve og tidligere malede betongulve. Underlaget skal være rent, tørt og frit for fedt og oliester, på tidligere malede flader skal løstsiddende maling fjernes, og fladerne skal rengøres med Gjæco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel. Gammel blank eller halvblank maling mætter med sandpapir. Støvsug og tør over med en fnugfri klud, gerne mikrofiber. Det er vigtigt at fjerne alt slibestøv o.lign. for at sikre god vedhæftning. Gamle ubehandlede betongulve bør slibes før påføring.

For nystøbte gulve, lagergulve, garager og andre gulve med høj belastning påføres Gjæco Poxydekk, Gjæco Poxydekk Ekstrem eller GjæcoPoxy SL.

Anvendelsesmåde	Gulv 40 Vanntynnbar er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Det omrøres grundigt, og der påføres 2-3 strøg afhængig af underlaget. Påføres jævnt og fyldigt.
Farver	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå glans- og farveforskelle. Om nødvendigt kan forskellige batchnumre blandes før brug. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.
	
Øvrige informationer	Opbevares tørt og frostfrit. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå glans- og farveforskelle. Vent mindst 1 uge med at vaske gulvet. Der går op til 4 uger, før malingen er fuldt gennemhærdet. Nattemasse (MS-fuge) og lignende fugemasser til skibsgulve o.lign. kan påvirke malingens tørretid. Påfør prøvestrøg. Bør ikke bruges på linoleumsbelægninger og gamle gulvbelægninger. Påfør eventuelt prøvestrøg for at kontrollere, at malingen tørrer, og at resultatet bliver som forventet. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <80 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

