

Produktdatablad

Gjøco Golv 40 Vanntynnbar



Gjøco Golv 40 vanntynnbar er en gulvmaling basert på polyuretanmodifisert alkyd. Malingen har gode påføringssegenskaper, god utflyt og er meget slitesterk. Benyttes innendørs på tre, parkett, laminat, gulvbelegg og betong i tørre rom. Velegnet til bruk på keramiske fliser. På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industriegulv samt garasjer, benyttes Gjøco Poxydekk, Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL.

Revidert

29.01.2024

Symboler

**Tekniske data**

Type:	Vanntynnbar oljemaling basert på polyuretan.
Farge:	Hvit, A, B og C base, som blandes over Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Litervekt:	Ca. 1,2 kg/l
Tørrstoff:	38-40 volum%
pH:	8-9
Påføringsmetode:	Bred lakpensel eller filtrull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"; 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Anbefalt forbruk:	6-8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	2 time
Overmalingsintervall, minimum:	Min. 8 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avvikler ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Tre/parkett/laminat: Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Tidligere malte flater kan vaskes med Gjøco Golv og Panelrens eller egnet rengjøringsmiddel, og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes ned med slipepapir. Ubehandlete, nedslipte eller nedslitte tregulv, behandles først med Gjøco Sperregrunn (se egne anbefalinger for dette produktet). Behandles deretter med

2-3 strøk Gulv 40 vanntynnbar. Gamle laminatgolv trenger ingen grunning. Nye laminatgolv kan inneholde stoffer som vanskelig gjør overmaling, gjør et prøveoppstrøk.

Keramiske fliser: Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Rengjør med Gjøco Gulv og Panelrens eller egnet rengjøringsmiddel, og skyll med vann. Glatte og harde fliser må slipes lett med fint slipepapir for å sikre vedheft. Malingen kan påføres direkte uten bruk av grunning. Ønskes grunning, anbefales Gjøco Sperregrunn.

Betong: Gulv 40 vanntynnbar egner seg som maling til eldre ubehandlete betonggolv og tidligere malte betonggolv i tørre rom uten stor belastning. Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett og oljerester, på tidligere malte flater må løstsittende maling fjernes og rengjøres med Gjøco Gulv og Panelrens eller egnet rengjøringsmiddel. Gammel blank eller halvblank maling mattes ned med slipepapir. Støvsug og tørk over med løfri klut, gjerne mikrofiber. Det er viktig å få bort alt pussestøv o.l. for å få god vedheft. Gamle ubehandlete betonggolv bør slipes før påføring.

For nystøpte gulv, lagergolv, garasjer og andre gulv med høy belastning anbefales Gjøco Poxydekk, Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL.

Bruksmåte	Gulv 40 vanntynnbar er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Rør godt om og påfør 2-3 strøk avhengig av underlaget. Påføres jevnt og fyldig.
Vedlikehold og renhold	Unngå å utsette malingen for belastning som vannsøl, tunge møbler og gulvtepper de to første ukene etter lakking. Unngå også vask de første 14 dagene. Bruk tørre rengjøringsmetoder som tørrmopping og støvsuging ved jevnlig renhold. Det anbefales å bruke så lite vann som mulig. pH-verdien på vaskevannet bør ikke overstige 9, og temperaturen bør være lavere enn +40 °C. Det anbefales å legge matter ved inngangsdører for å skåne gulvet. Det anbefales at vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart for å unngå merker.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå farge- og glansforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.
	
Øvrig informasjon	Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes for å unngå glans- og fargeforskjeller. Natemasse (MS fug) og lignende fugemasser til skipsgolv o.l. kan påvirke malingens tørketid. Ta prøveoppstrøk. Bør ikke brukes på linoleumsbelegg og gamle gulvbelegg. Ta eventuelt prøveoppstrøk for å sjekke at malingen tørker og resultatet blir som forventet. Emballasjestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <80 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

