

Produktdatablad

Gjøco Heftgrunn



Gjøco Heftgrunn er en matt, løsemiddelbasert interiørgrunning basert på alkydolje. Gjøco Heftgrunn er ideell som grunnung og som dekkstrøk i tak. Benyttes på underlag som treverk, bygningsplater, MDF, tapet, vev, tørr mur og betong, tidligere malte flater etc. Er ikke egnet til keramiske fliser.

Revidert 31.01.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydoljebasert maling.
Farge:	Hvit, kan brykkes i lyse farger over Gjøcomix.
Glans:	Matt
Litervekt:	Ca. 1,5 kg/l
Tørstoff:	Ca. 48 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80-100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	35-40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Ca. 8.12 m ² /liter avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"; 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min 150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	4 time
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt og fritt for fett, voks og oljer. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Husvask. Tidligere malt underlag, bygningsplater, MDF og fabrikkklakkerte flater mattes med fint sandpapir. Bygningsplater kan være

	overflatebehandlet med voks e.l., sjekk vedheft. Ved bruk på fliser og plast kontrolleres hefteevne ved å foreta prøveoppstrøk.
Bruksmåte	Gjøco Heftgrunn er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	<p>Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.</p> <p>Se for øvrig forskrift fro farlig avfall.</p> 
Øvrig informasjon	<p>Eventuell oljeoppflyt røres godt inn før bruk.</p> <p>Påføringsstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.</p> <p>Rør godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk.</p> <p>Emballasjestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter</p>
Sikkerhet	<p>Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.</p> <p>EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <300 g/l VOC.</p>

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

