



GJØCO HEFTGRUNN

Gjøco Heftgrunn er en matt, løsemiddelbasert interiørgrunning basert på alkydolje. Gjøco Heftgrunn er ideell som grunning og som dekkstrøk i tak. Benyttes på underlag som treverk, bygningsplater, MDF, tapet, vev, tørr mur og betong, tidligere malte flater etc. Er ikke egnet til keramiske fliser.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydoljebasert maling
Farge:	Hvit, kan brekkes i lyse farger over Gjøcomix
Glans:	Matt
Egenvekt (kg/l):	1,5
Tørrstoff (volum %):	Ca. 48

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80-100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	35-40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-12 m ² /liter avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0.53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min 150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	4 timer
Støvtørr:	4 timer
Overmalingsintervall, min:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt og fritt for fett, voks og oljer. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Husvask. Tidligere malt underlag, bygningsplater, MDF og fabrikkklakkerte flater mattes med fint sandpapir. Bygningsplater kan være overflatebehandlet med voks e.l., sjekk vedheft. Ved bruk på fliser og plast kontrolleres hefteevne ved å foreta prøveoppstrøk.

Bruksmåte

Gjøco Heftgrunn er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Eventuell oljeoppfyllt røres godt inn før bruk.

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.

Rør godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk.

Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <300 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS