

Herregård Exclusive Tjærebeis er en høykvalitets beis for utendørs bruk. Den gir en transparent og fin glød til treverket. Herregård Exclusive Tjærebeis består av værbestandige alkyder og tjære. Den inneholder UV-stabilisatorer og transparente pigmenter som øker bestandigheten mot sollys og værpåvirkning. Tjærebeisen har et høyt tørrstoffinnhold som gir en vannavvisende og slitesterk overflate som motvirker oppsprekking av overflaten. Inneholder filmkonserverende midler mot svertesopp. Benyttes på nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere beiset utendørs treverk som hytter, tømmerbygninger, stabbur og hus.

Fysikalske data

| | |
|----------------------|---|
| Type: | Beis basert på alkyd og tretjære |
| Farge: | Base gul og c, brekkes til ønsket farge |
| Glans: | Blank |
| Litervekt (kg/l): | 0,9 |
| Tørrstoff (volum %): | Ca. 60 |

Bruksdata

| | |
|----------------------------------|--|
| Påføringsmetode: | Pensel og rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. |
| Tynner / rengjøringsmiddel: | White Spirit |
| Anbefalt forbruk: | 4–6 m ² /litr. pr. strøk på uhøvlet; 8–12 m ² /litr. pr. strøk på høvlet treverk, avhenger av sugeevnen på underlaget |
| Veiledende data høytrykksprøyte: | |
| Dyse: | 0.018"-0.021" |
| Viftevinkel: | 60°-80° |
| Malingstrykk: | Min 150 kg/cm ² |
| Tørketider (23 °C, 50% R.H.): | 36-48 timer. Herregård Exclusive Tjærebeis tørker noe senere enn tradisjonelle beiser og tørketiden er avhengig av vær- og temperaturforhold og inntregning i underlaget. Lav temperatur forlenger tørketiden. |
| Minimum påføringstemperatur: | -5°C. Underlaget må være tørt og rimfritt. |

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk behandles umiddelbart etter oppsetting med Gjoco Oljegrunning klar. Husk å behandle endeved ekstra godt (3-4 strøk). Løs, gammel beis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjoco Kraftvask. Flater som er angrepet av svertesopp behandles med Gjoco Sopp- og Grønskefjerner. Tømmer og kledning som har stått ubehandlet i mer enn 3 uker, og glatt høvlet trevirke og tømmer, må stålbørstes/slipes før påføring. La treverket tørke godt før videre behandling.

Bruksmåte

Bruk bred pensel og stryk 3-4 bord om gangen. Stryk bordlengden helt ut - da unngås skjolder. Husk å behandle endeved ekstra godt (3-4 strøk). Nytt uhøvlet treverk påføres minimum 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres minimum 3 strøk. Tidligere beiset treverk påføres 1-2 strøk etter behov,

eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. Sør- og vest vegger slites normalt raskere og trenger derfor hyppigere behandling enn de øvrige.

Farger

Oljebeisen er transparent og fargen vil derfor variere på ulike typer underlag; høvlet/uhøvlet/ulike typer treslag, trykkimpregnert, behandlet/ubehandlet underlag m.m. Ta derfor prøveoppstrøk. Husk at fargen blir kraftigere og mørkere jo flere strøk som påføres. Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Øvrig informasjon

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Tjærebeisen er transparent og fargen vil derfor variere på ulike typer underlag; høvlet/uhøvlet/ulike typer treslag m.m. Ta prøveoppstrøk. Tjærebeisen blekner under påvirkning av sollys.

Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder: <400 g/l VOC

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS