

Produktdatablad

Herregård Exclusive Tjærebeis



Herregård Exclusive Tjærebeis er en høykvalitets beis for utendørs bruk. Den gir en transparent og fin glød til treverket. Herregård Exclusive Tjærebeis består av værbestandige alkyder og tjære. Den inneholder UV-stabilisatorer og transparente pigmenter som øker bestandigheten mot sollys og værpåvirkning. Tjærebeisen har et høyt tørrstoffinnhold som gir en vannavvisende og slitesterk overflate som motvirker oppsprekking av overflaten. Inneholder filmkonserverende midler mot svertesopp. Benyttes på nytt ubehandlet, impregnerert eller tidligere beiset utendørs treverk som hytter, tømmerbygninger, stabbur og hus.

Revidert 11.04.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Beis basert på alkyd og tretjære.
Farge:	Base gul og c, brekkes til ønsket farge.
Glans:	Blank
Litervekt:	0,9 kg/l
Tørrstoff:	Ca. 60 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt forbruk:	Avhenger av sugeevnen på underlaget.
Høvlet treverk:	8-12 m ² /liter
Uhøvlet treverk:	4-6 m ² /liter
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,018"-0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	36-48 timer. Herregård Exclusive Tjærebeis tørker noe senere enn tradisjonelle beiser og tørketiden er avhengig av vær- og temperaturforhold og inntregning i underlaget. Lav temperatur forlenger tørketiden.
Minimum påføringstemperatur:	-5 °C. Underlaget må være tørt og rimfritt.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk behandles umiddelbart etter oppsetting med Gjøco Oljegrunning klar. Husk å behandle endaved ekstra godt (3-4 strøk). Løs, gammel beis og løse trefibre fjernes ved stålborsting. Fett og

	andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. Tømmer og kledning som har stått ubehandlet i mer enn 3 uker, og glatt høvlet trevirke og tømmer, må stålborstes/slipes før påføring. La treverket tørke godt før videre behandling.
Bruksmåte	Bruk bred pensel og stryk 3-4 bord om gangen. Stryk bordlengden helt ut - da unngås skjolder. Husk å behandle endaved ekstra godt (3-4 strøk). Nytt uhøvlet treverk påføres minimum 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres minimum 3 strøk. Tidligere beiset treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. Sør- og vest vegger slites normalt raskere og trenger derfor hyppigere behandling enn de øvrige.
Farge	Oljebeisen er transparent og fargen vil derfor variere på ulike typer underlag; høvlet/uhøvlet/ulike typer treslag, trykkimpregnert, behandlet/ubehandlet underlag m.m. Ta derfor prøveoppstrøk. Husk at fargen blir kraftigere og mørkere jo flere strøk som påføres. Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. 
Øvrig informasjon	Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produktionsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi bløring. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Tjærebeisen er transparent og fargen vil derfor variere på ulike typer underlag; høvlet/uhøvlet/ulike typer treslag m.m. Ta prøveoppstrøk. Tjærebeisen blekner under påvirkning av sollys. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <400 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

