

Produktdatablad

Herregård Linoljemaling



Herregård Linoljemaling er en halvblank, alkydforstærket linoljemaling. Til udendørs brug på nyt, træbeskyttet eller malet træværk. Det anbefales at tilsætte Gjøco Sinkkoxidpasta, især til hvide og lyse farver, for at opnå en mere holdbar film. Herregård Linoljemaling kan også bruges indendørs.

Revideret 22.04.2024

Symboler




Teknisk data

Type:	Alkydforstærket linoljemaling
Farve:	Hvid, A, B og C, gul, klar rød, okker og oxydrød base.
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>62 °C
Litervægt:	1,32 kg/l (afhængig af farve)
Tørstoff:	Ca. 64 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våd:	100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	70 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Ca. 10 m ² pr. liter, afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøyte:	
Dyse:	0,018"-0,021"
Viftevinkel:	40°-80°
Malingstryk:	Min. 150 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	Ca. 14 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, minimum:	48 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for dugmatting m.m.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, før malingen påføres. Tidligere malede huse skal skrubes rene for løs, gammel maling. Bart træ stålborstes for at fjerne løse træfibre. Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Kraftvask. Skyl godt med

	rent vand. Flader, der er angrebet af svamp/alger, behandles med Gjøco Sopp og Grønskefjerner.
Anvendelsesmåde	Rør godt rundt før brug. Ved første lag eller farvning anbefales det at fortynde malingen med ca 10% Gjøco White Spirit, eventuelt med Gjøco Kokt linolie, hvis underlaget er stærkt sugende. Påfør derefter to til tre lag ufortyndet linoliemaling efter behov. Linoliemaling tørrer meget senere end traditionel oliemaling. Det er særligt vigtigt at påføre linoliemaling i tynde lag, for at sikre en grundig tørring og forhindre rynker/solblærer. NB: Tilsætning af Gjøco Zinkoxidpasta, især i hvide og lyse farver, anbefales for en mere holdbar film. Tilføjelse af zinkoxidpastaen vil gøre farven lysere. Linoliemaling har en gul egenfarve, og kan derfor give afvigelser i visse farver, især hvis malingen har været opbevaret i længere tid. Det anbefales ikke at male på en overflade udsat for direkte sollys. Naturlig slitage får farven til at falme/kridt over tid. Spørg gerne en professionel om råd og vejledning inden brug.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald. 
Øvrige informationer	Dugfald på halvtør maling kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør maling kan medføre blæredannelse. Undgå derfor påføring i solskin, og når der falder dug. Maling i dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <170 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

