

Produktdatablad

Herregård Linoljemaling



Herregård Linoljemaling er en halvblank, alkydforsterket linoljemaling. For utendørs bruk på nytt, beiset eller malt treverk. Det anbefales tilsats av Gjøco Sinkoksidpasta, spesielt i hvit og lyse farger, for en mer holdbar film. Herregård Linoljemaling kan også benyttes innendørs.

Revidert 10.04.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydforsterket linoljemaling
Farge:	Hvit, A, B, C, gul, klar rød, oker og oksydrød base.
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>62 °C
Litervekt:	1,32 kg/l (avhengig av farge)
Tørrestoff:	Ca. 64 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	70 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Ca. 10 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,018"-0,021"
Viftevinkel:	40°-80°
Malingstrykk:	Min 150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	Ca. 14 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsintervall, minimum:	48 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	5 °C. Anbefalt brukt i perioden mai – august. Lave temperaturer gir lenger tørketid.

Forbehandling	Underlaget må være rent og tørt før malingen påføres. Tidligere malte hus må skrapes rene for løs, gammel maling. Bart tre stålbørstes for å fjerne løse trefibrer. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. Skyll godt med rent vann.
Bruksmåte	Rør godt om før bruk. Til første strøk eller flekking anbefales det å tynne ut malingen med ca.10% Gjøco White Spirit, eventuelt med Gjøco Kokt linolje hvis underlaget er sterkt sugende. Deretter påføres to til tre strøk ufortynnet linoljemaling etter behov. Linoljemaling tørker mye senere enn tradisjonell oljemaling. Det er spesielt viktig å påføre linoljemaling i tynne strøk, for å sikre god gjennomtørk og hindre rynkedannelse/solblærer. NB: Det anbefales tilsats av Gjøco Sinkoksidpasta, spesielt i hvit og i lyse farger, for en mer holdbar film. Tilsats av sinkoksidpastaen vil gjøre farge lysere. Linoljemaling har en gul egenfarge, og kan derfor gi avvik på enkelte farger, spesielt hvis malingen har vært lagret en tid. Det anbefales ikke å male på direkte solbelyst underlag. Naturlig værslitasje gjør at fargen falmer/kritter over tid. Spør gjerne en fagperson om råd og veiledning før bruk.
Farge	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.
	
Øvrig informasjon	Duggfall på halvtørr maling kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr maling kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Bruk alltid av samme batchnummer på samme flate, for å unngå farge- og glansforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Linolje er selvantennelig, og søl og brukte filler legges i vann og samles i brannsikker avfallsbeholder. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <170 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

