

Produktdatablad

Herregård Maximal



Herregård Maximal är en utomhus täckfärg. Innehåller filmskyddande medel mot mögelsvamp. Herregård Maximal är en tålig och glansstabil högkvalitativ färg som ger träet ett bra skydd mot väderpåverkan och UV-ljus. Herregård Maximal kan användas utomhus på nytt, gammalt, laserat, målat eller tryckimpregnerat trä. Herregård Maximal kan även användas som täckfärg på grundad metall och plast som hänggränor, beslag mm. på byggnader.

Reviderat 20.12.2023

Symboler




Tekniska data

Typ:	Vattenburen hybridfärg baserad på alkydolja och akrylat
Kulör:	Bas vit, A, B, C, ocker, gul, klarröd och oxidröd
Glans:	Halvblank 25–35
Densitet:	Ca. 1,25 kg/l (vit)
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90–130 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40–55 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ohyvlad trä ca. 6–8 m ² /liter, hyvlad trä ca. 8–12 m ² /liter.
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018"
Sprutvinkel:	65°–80°
Färgtryck:	MPa 15–18 / 150 - 180 kg/cm ²
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte om det finns risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	3 timmar
Minimum övermålnings intervall:	24 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luften och underlaget måste vara över +5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och tørt. Nytt, grundat, bart och tryckimpregnerat trä, applicera 1 strykning Gjøco Oljegrunning klar. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor rengörs och stålborstas innan behandling med Gjøco Oljegrunning. Ändrä och skårytor ska vara ordentligt mättade med Gjøco Oljegrunning, 3–4

	strykningar vått-i-vått. Tidigare behandlade underlag rengörs med Gjøco Krafttvätt. Lös färg, lasyr och träfibrer avlägsnas genom skrapning/borstning. På hyvlat trä, blanka och hårda ytor, sidokanter och falsar på ytterpanelen kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftningen. För att uppnå bästa möjliga kanttäckning, avrunda skarpa kanter innan grundmålning.
Grundning	Nytt och obehandlat bart trä ska appliceras med en strykning Gjøco Oljegrundning. För extra bra skydd kan en tunn strykning Gjøco Oljedekkebeis/Oljemaling i samma kulör som önskat täckfärg appliceras på färdigt fabriksgrundat eller impregnerat trä, innan vidare behandling.
Applicering	Applicera 2 strykningar på nytt ohyvlat virke och 3 strykningar på nytt hyvlat virke. Tidigare behandlat trä, applicera 1–2 strykningar efter behov, eventuellt 3 strykningar på hyvlat virke.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och yta, för att undvika glans- och kulörskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Underlaget ska vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/lasyr kan orsaka blåsor. Tidigare tjärbehandling kan orsaka missfärgning som är särskilt synlig på ljusa färger. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Sol på en våt eller halvtorr yta kan ge skinntorkning och blåsbildning. Använd inte på kantat trä. Färg på brandskyddad beklädnad kan orsaka saltutfällning och flagning. Produkten får inte spädas ut eller tillsättas främmande oljor/produkter. Baser måste brytas. Olika batchnummer blandas före användning. Appliceringstemperaturen i luft och underlag ska vara minst +5°C. Förvaras torrt och frostfritt. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

