

Produktdatablad

Herregård Terrassebeis Oljebaserad



Herregård Terrassebeis Oljebaserad är en lösningsmedelsbaserad lasyr avsedd för utomhusbruk på terrasser och trädgårdsmöbler av impregnerat trä. Den innehåller pigment och UV-stabilisatorer som skyddar träet mot solljusnedbrytning och ett filmskyddsmedel mot mögelsvamp. Herregård Terrassebeis Oljebaserad är slitstark, penetrerar väl och förhindrar sprickbildning i underlaget. Kan även användas på lärkträ, men endast 1 strykning.

Reviderat

01.09.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Lösningsmedelsbaserad med högkvalitativ alkyd
Kulör:	Bas A, C, gul transparent, bryts till önskad färg.
Glans:	Ca. 8 (1 skikt), ca. 25 (2 skikt)
Viskositet:	60–70" F4
Densitet:	0,9 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 38 volym%
Appliceringsmetod:	Svamp, pensel eller rulle. Spraya inte.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknфта. Produkten ska normalt inte spädas ut.
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 6–8 m ² /liter per strykning, hyvlat trä.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållande och filmtjocklek.
Genomtorr:	12 timmar
Dammtorr:	4 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	0 °C. Låga temperaturer ger längre torktid och ökad risk för dagg m.m.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Nytt, impregnerat trä ska vara torrt före behandling; det kan ta allt från några veckor till 2–3 månader. Skölj och borsta bort eventuella impregneringsrester. Rengör terrassen med Gjøco Terasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka väl innan vidare bearbetning. Terrassen bör behandlas så snart som möjligt efter att den är ren och torr, för att förhindra att ytan slits ut till följd av väderexponering. Vid behandling av gammalt/tidigare behandlat trä, rengör terrassen med Gjøco Terasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Upprepa behandlingen för mycket smutsiga ytor. Låt torka väl innan vidare bearbetning. Lös lasyr tas bort och gråa väderslitna ytor ska stålborstas eller slipas ner till färskt trä innan vidare behandling. Lösa flisor och träfibrer/grått trä kan förhindra inträngning och orsaka

	flagning. Vid rengöring av terrasser av lärk och tropiska träslag mm, följ leverantörens riktlinjer för användning av rengöringsmedel.
Applicering	Burkar med olika batchnummer blandas före användning för att undvika kulörskillnader. Applicera 1 strykning Herregård Terrassebeis Oljebaserad på nya terrasser. Terrasser som stått i mer än 1 år och har en sugande yta kan appliceras med 2 strykningar. På gamla och slitna terrasser som är äldre än 3 år kan upp till 3 strykningar appliceras. Färgen ska appliceras i tunna skikt och nästa strykning när det första skiktet är torrt. För tjocka skikt och/eller för många skikt kan orsaka flagning. Lasyren ska sjunka ner i underlaget och inte bilda en hinna. Torka bort överflödigt lasyr med en ludd fri trasa. Ett skikt ger ett matt utseende, medan 2 eller 3 skikt ger ett glansigare utseende. Lasyren kommer att dra olika i träet runt kvistar och mjukare delar av träet, vilket kan resultera i olika kulörnyanser. Behandling av kvistar, hårda och täta träslag som lärk, kan ge minskad hållbarhet p.g.a. bristande penetration i träet. Lärkträ behandlas alltid med endast 1 strykning.
Appliceringmetod	Lasyren appliceras med en svamp, roller eller pensel. Applicera lasyren på hela brädans längd och behandla 2–3 brädor åt gången. Överflödigt lasyr måste torkas bort. Undvik applicering i starkt solljus, fuktigt väder och vid låga temperaturer. Kontrollera att inget regn har rapporterats under de första 24 timmarna efter applicering. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Var särskilt uppmärksam på våren och hösten med låga nattemperaturer. Ha en presenning redo vid regn.
Anmärkning	Terrasslasyren är transparent och färgen kommer därför att variera i förhållande till underlaget. Kom ihåg att färgen blir starkare och mörkare ju fler lager som appliceras. Gör gärna en provstrykning för att kontrollera att färgen är som önskas. Det rekommenderas inte att använda lasyren utan tillsats av brytfärg/pigment. Använd samma batchnummer på samma skikt och samma yta för att undvika nyansskillnader i färgen.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande lasyr får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning. 
Övrig information	All olja som flyter upp bör omröras ordentligt före användning. Det rekommenderas inte att använda lasyren utan tillsats av brytfärg/pigment. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <600 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjöco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp



Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se
