

## Produktdatablad

# Herregård Terrassebeis Oljebasert



Herregård Terrassebeis Oljebasert er en opløsningsmiddelbaseret træbeskyttelse beregnet til udendørs brug på terrasser og havemøbler af imprægneret træværk. Den indeholder pigmenter og UV-stabilisator, som beskytter træværket mod nedbrydning på grund af sollys og filmkonserverende middel mod sortsimmel. Herregård Terrassebeis Oljebasert er slidstærk, penetrerer godt og modvirker sprækkedannelse i underlaget. Kan også bruges på træværk af lærk, men kun 1 strøg.

Revideret 21.08.2024

Symboler




### Teknisk data

Type:	Opløsningsmiddelbaseret med alkyder af høj værdi
Farve:	Base C og base gul transparent, tones til ønsket farve.
Glans:	Ca. 8 (1 strøg), ca. 25 (2 strøg)
Viskositet:	60-70" F4
Egenvægt:	0,9 kg/l
Tørstof:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pad, børste eller rulle. Spray ikke.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner. Produktet skal normalt ikke fortyndes.
Anbefalet forbrug:	Ca. 6-10 m <sup>2</sup> /liter pr. strøg, høvlet træ
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Brugstør:	12 timer.
Støvtør:	4 timer.
Minimum påføringstemperatur:	0 °C. Lave temperaturer gir længere tørketid, og økt fare for dugmatting m.m.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt, imprægneret træværk skal være tørt før behandling, hvilket kan vare fra nogle uger til 2-3 måneder. Spul og børst eventuelle imprægneringsrester af. Vask terrassen med Gjæco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad det tørre godt før videre behandling.

Vask terrassen med Gjæco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Gentag behandlingen, hvis underlaget er meget snavset. Lad det tørre godt før videre behandling. Løs træbeskyttelse fjernes, og grå, vejrslidte flader skal stålborstes eller slibes ned til friskt træ før videre behandling. Løse flager og træfibre/gråt træværk kan forhindre indtrængning og føre til afskalning.

	Ved rengøring af terrasser af lærk og tropiske træsorter o.lign. følges retningslinjerne fra leverandøren af rengøringsmidlet.
<b>Anvendelsesmåde</b>	<p>Spande med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå farveforskelle. Nye terrasser påføres 1 strøg med Herregård Terrassebeis Oljebasert. Terrasser, der har stået mere end 1 år, og som har en sugende overflade, kan påføres 2 strøg. På gamle og slidte terrasser, der er ældre end 3 år, kan man påføre op til 3 strøg. Træbeskyttelsen skal påføres i tynde strøg, og næste strøg påføres, når det første strøg er berøringstørt. For tykke strøg og/eller for mange strøg kan føre til afskalning.</p> <p>Et strøg vil give en mat udseende, mens 2 eller 3 strøg giver et blankere udseende.</p> <p>Behandling af knaster og hårde og tætte træsorter som f.eks. lærk kan medføre reduceret holdbarhed pga. manglende indtrængning i træværket. Træværk af lærk skal kun påføres 1 strøg.</p>
<b>Farve</b>	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå farve- og glansforskelle. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
<b>Opbevaring</b>	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Bortskaffelse af affald</b>	<p>Flydende maling må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse.</p> <p>Se også regler om farligt affald.</p>
	
<b>Øvrige informationer</b>	Herregård Terrassebeis Oljebasert er en transparent træbeskyttelse, og den endelige farve påvirkes af underlaget og mængden af påført træbeskyttelse. Udfør gerne en prøvepåføring for at tjekke, at farven er som ønsket. Det anbefales ikke at bruge træbeskyttelsen uden tilsætning af toningsfarve/pigment. Emballagestørrelser: 2,7 liter.
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <600 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

**Kontakt information**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

