

## Produktdatablad

# Herregård Terrassebeis Vanntynnet



Herregård Terrassebeis er en vandfortyndet olietræbeskyttelse beregnet til udendørs brug på terrasser og havemøbler af imprægneret træværk. Den indeholder pigmenter, som beskytter træværket mod nedbrydning på grund af sollys og filmkonserverende middel mod sortsimmel. Herregård Terrassebeis penetrerer godt og modvirker sprækkedannelse i underlaget.

Revideret 21.08.2024

Symboler




### Teknisk data

Type:	Vandfortyndbar/alkydotoliebaseret
Farve:	Base A, C og oxydgul, tones til ønsket farve.
Viskositet (Ford Cup):	45-50° F4
Litervægt:	1,02 kg/l
Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rulle. Kan ikke sprøjtes.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalet forbrug:	Ca. 6-10 m <sup>2</sup> /liter, høvlet træ.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingsfilmen er tør.
Brugstør:	12 timer
Støvtør:	2 time
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Lave temperaturer forlænger tørretiden betydeligt.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt, imprægneret træværk skal tørre før behandling, hvilket kan vare fra nogle uger til 1-2 måneder. Spul og børst eventuelle imprægneringsrester af. Vask terrassen med Gjøco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad det tørre godt før videre behandling.

Vask terrassen med Gjøco Terrasserens. Gentag behandlingen ved meget snavset underlag og for at fjerne al tidligere behandling. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad det tørre godt før videre behandling. Tidligere behandling, som ikke kan fjernes med Terrasserens, slibes væk. Grå, vejrpåvirkede flader skal stålborstes eller slibes ned til friskt træ før videre behandling. Løse træfibre og gråt træværk kan forhindre indtrængning og føre til afskalning.

<b>Anvendelsesmåde</b>	<p>Spande med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå farveforskelle. Påfør et strøg Herregård Terrassebeis i ønsket farve. Det bedste resultat opnås ved at male 1-2 brædder over hele længden.</p> <p>Terrasetræbeskyttelsen skal trænge ind i træværket uden at danne film. Eventuelt overskydende træbeskyttelse stryges af i længderetningen med en fnugfri klud. Filmdannelse kan føre til afskalning. Behandling af hårde og tætte træsorter som f.eks. lærk samt knaster kan medføre reduceret holdbarhed pga. manglende indtrængning i træværket.</p> <p>Undgå påføring i stærk solskin, fugtigt vejr og ved lave temperaturer. Tjek, at der ikke er varslet regn det først døgn efter påføringen. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden betydeligt. Vær særligt opmærksom om foråret og efteråret ved lave nattetemperaturer. Hav en presenning klar i tilfælde af regn.</p>
<b>Farve</b>	<p>Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå farve- og glansforskelle. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.</p>
<b>Opbevaring</b>	<p>Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.</p>
<b>Bortskaffelse af affald</b>	<p>Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.</p>
	
<b>Øvrige informationer</b>	<p>Farven på Herregård Terrassebeis ændrer sig under optørring. Herregård Terrassebeis er en transparent træbeskyttelse, og den endelige farve påvirkes af underlaget og mængden af påført træbeskyttelse. Udfør gerne en prøvepåføring for at tjekke, at farven er som ønsket. Det anbefales ikke at bruge træbeskyttelsen uden tilsætning af toningsfarve/pigment.</p>
<b>Sikkerhed</b>	<p>Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: &lt;5 g/l VOC.</p>

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

**Kontakt information**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

