

Produktdatablad

Herregård Terrassebeis Vattenspädbar



Herregård Terrassebeis Vattenspädbar är en vattenförtunnad oljelasyr avsedd för utomhusbruk på terrasser och trädgårdsmöbler av impregnerat trä. Den innehåller pigment som skyddar träet mot solljusnedbrytning och ett filmskyddsmedel mot mögelsvamp. Herregård Terrassebeis Vattenspädbar penetrerar väl och förhindrar sprickning av underlaget.

Reviderat

17.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenburen/alkydoljebaserad.
Kulör:	Bas C och oxidgul bryts ner till önskad kulör.
Viskositet:	45–50" F4
Densitet:	1,02 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 22 volym%
Appliceringsmetod:	Svamp, pensel eller rulle. Spraya inte.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Produkten ska normalt inte spädas ut.
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 6–10 m ² /liter, hyvlat virke
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållande och filmtjocklek.
Genomtorr:	12 timmar
Dammtorr:	2 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+10 °C. Låga temperaturer ger betydligt längre torktid.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Nytt, impregnerat trä ska vara torrt före behandling; det kan ta allt från några veckor till 1–2 månader. Skölj och borsta bort eventuella impregneringsrester. Rengör terrassen med Gjøco Terasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka väl innan vidare bearbetning. Terrassen bör behandlas så snart som möjligt efter att den är ren och torr, för att förhindra att ytan slits ut till följd av väderexponering. Vid behandling av gammalt/tidigare behandlat trä, rengör terrassen med Gjøco Terasstvätt. Upprepa behandlingen för mycket smutsiga ytor och för att ta bort all tidigare behandling. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka väl innan vidare bearbetning. Tidigare behandling som inte kan tas bort med Gjøco Terasstvätt slipas bort. Gråa väderslitna ytor ska stålborstas eller slipas ner till färskt trä innan vidare behandling. Lösa flisor och träfibrer/grått trä kan förhindra inträngning och orsaka flagning.

Applicering	Lasyren appliceras med en svamp, roller eller pensel. Applicera lasyren på hela brädans längd och behandla 1–2 brädor åt gången. Starkt sugande underlag kan appliceras i två strykningar. Terrasslasyren måste tränga in i träet utan att bilda en hinna. Överflödigt lasyr torkas bort. Filmbildning kan leda till flagning. Lasyren kommer att dra olika i träet runt kvistar och mjukare delar av träet, vilket kan resultera i olika kulörnyanser. Behandling av kvistar, och hårda och täta träslag som lärk, kan ge minskad hållbarhet p.g.a. bristande penetration i träet. Undvik applicering i starkt solljus, fuktigt väder och vid låga temperaturer. Kontrollera att inget regn har rapporterats under de första 24 timmarna efter applicering. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden avsevärt. Var särskilt uppmärksam på våren och hösten med låga nattemperaturer. Ha en presenning redo vid regn.
Anmärkning	Terrasslasyren är transparent och färgen kommer därför att variera i förhållande till underlaget. Kom ihåg att färgen blir starkare och mörkare ju fler lager som appliceras. Gör gärna en provstrykning för att kontrollera att färgen är som önskas. Det rekommenderas inte att använda lasyren utan tillsats av brytfärg/pigment. Använd samma produktionsnummer på samma skikt och yta, för att undvika glans- och kulörskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande lasyr får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Kulören på Herregård Terrassebeis Vattenspädbar ändras under torkning. Den är mer mjölkvit i hinken, men blir klar när den torkas. All olja som flyter upp bör omröras ordentligt före användning. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <5 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjöco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se

