

HERREGÅRD TERRASSEBEIS

VANNTYNNET



Herregård Terrassebeis er en vanntynnet oljebeis beregnet til utendørs bruk på terrasser og hagemøbler av impregnert treverk. Den inneholder pigmenter som beskytter treverket mot sollysets nedbryting og filmkonserverende middel mot svertesopp. Herregård Terrassebeis penetrerer godt og beskytter mot oppsprekking av underlaget.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnbar/alkydoljebasert
Farge:	C og oksydgul base, brekkes til ønsket farge
Viskositet (Ford Cup):	45-50" F4
Egenvekt (kg/l):	1,02
Tørrstoff (volum %):	Ca. 22

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rull. Skal ikke sprøytes
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Herregård Terrassebeis skal normalt ikke tynnes
Anbefalt forbruk:	Ca. 6-10 m ² /liter, høvlet tre
Brukstørr (23 °C, 50 % R.H.):	12 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse
Støvtørr:	2 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	10°C. Lave temperaturer forlenger tørketiden betydelig

Forbehandling nytt treverk

Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk må tørke før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 1-2 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Vask terrassen med Gjoco Terrasserens Gel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Terrassen bør behandles så raskt som mulig etter at den er ren og tørr, for å unngå at overflaten slites som følge av vær-eksponering.

Forbehandling gammel/tidligere behandlet treverk

Vask terrassen med Gjoco Terrasserens Gel. Gjenta behandlingen ved veldig skittent underlag og for å fjerne all tidligere behandling. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Tidligere behandling som ikke lar seg fjerne ved bruk av Terrasserens, slipes vekk. Grå, værslitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt tre før videre behandling. Løse tre-fibre og grått treverk kan forhindre inntrengning og gi avflassing.

HERREGÅRD TERRASSEBEIS VANNTYNNET



Bruksmåte

Beisen påføres med pad, rull eller pensel. Påfør beisen i bordets hele lengde og behandle 1-2 bord i slengen. Sterkt sugende underlag kan påføres to strøk. Terrassebeisen skal trenge inn i treverket uten å danne film. Overskudd av beis tørkes av. Filmdannelse kan føre til avflassing.

Beisen vil trekke ulikt i treverket rundt kvister og mykere deler av treet, noe som kan gi ulikt fargespill. Behandling av kvist, og harde og tette tresorter som for eksempel lerk, kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket.

Unngå påføring i sterkt solskinn, fuktig vær og ved lave temperaturer. Sjekk at det ikke er meldt regnvær det første døgnet etter påføring. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig. Vær spesielt oppmerksom ved vår og høst med lave nattetemperaturer. Ha en presenning klar i tilfelle regn.

Farger

Terrassebeisen er transparent, og fargen vil derfor variere i forhold til underlaget. Husk at fargen blir kraftigere og mørkere jo flere strøk som påføres. Ta gjerne prøve oppstrøk for å sjekke at fargen er som ønsket. Det anbefales ikke å bruke beisen uten tilsats av brekkfarge/pigment. Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom du trenger å kjøpe mer beis til samme prosjekt i etterkant.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av beisen for å hindre søl og inntørking. Beisen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende beis skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Øvrig informasjon

Fargen på Herregård Terrassebeis Vanntynnet endrer seg under opptørking. Den er mer melkehvitt i spannet, men blir klar ved opptørking. Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn før bruk.

Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

HERREGÅRD TERRASSEBEIS VANNTYNNET



Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <5 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Gjøco sine produkter regnes som halvfabrikata. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
