

Produktdatablad

Herregård Träolja XO



Herregård Träolja XO är en impregnerande högkvalitativ träolja med tillsatt filmskyddsmedel mot mögelsvamp. Förhindrar grånande och sprickbildning av impregnerat trä. Herregård Träolja XO används på uteterrasser, vindrutor, träluckor, trädgårdsmöbler med mera av tryckimpregnerat virke. På ljusa träsorter bör pigmenterad olja användas för bättre skydd.

Reviderat 17.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad träolja
Kulör:	Gyllene och klar
Flampunkt:	Ca. 62 °C
Densitet:	0,85 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 36 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta.
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 8–10 m ² /liter, hyvlat trä.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållande och filmtjocklek.
Dammtorr:	24 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Nytt, impregnerat trä ska vara torrt före behandling; det kan ta allt från några veckor till 1–2 månader. Skölj och borsta bort eventuella impregneringsrester. Rengör terrassen med Gjøco Terasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka väl innan vidare bearbetning. Nya terrasser bör behandlas så snart som möjligt efter att de är rena och torra, för att förhindra att ytan slits ut till följd av väderexponering. Vid behandling av gammalt/tidigare behandlat trä, rengör terrassen med Gjøco Terasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka väl innan vidare bearbetning. Gråa väderslitna ytor ska stålborstas eller slipas ner till färskt trä innan vidare behandling. Lösa flisor och träfibrer/grått trä kan förhindra inträngning och orsaka flagning.

Applicering

Underlaget måste vara rent och torrt före applicering. Herregård Träolja XO rörs om ordentligt före användning. På nytt trä, applicera 1–2 strykningar vått-i-vätt

efter behov. Tidigare behandlat trä appliceras 1–2 strykningar efter behov. Träoljan ska tränga in i träet utan att bilda en hinna. Filmbildning kan leda till flagning. Överskottsolja torkas av på längden med en luddfri trasa.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande lasyr får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning.



Övrig information

Det finns många olika typer av impregnerat material. Rådfråga leverantören när de rekommenderar att materialet behandlas för första gången. Förpackningsstorlekar: 3 liter.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <600 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

