

Produktdatablad

Herregård Treolje XO



Herregård Treolje XO er en impregnerende høykvalitets treolje tilsatt filmkonserverende middel mot svertesopp. Motvirker gråning og oppsprekking av impregnert trevirke. Herregård Treolje XO brukes på utendørs terrasser, leegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. På lyst treverk bør pigmentert olje brukes for bedre beskyttelse.

Revidert 17.12.2024

Symboler




Tekniske data

Type:	Alkydoljebasert treolje
Farge:	Gylden og klar
Flammpunkt:	Ca. 62 °C
Litervekt:	0,85 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 36 volum%
Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rull.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt forbruk:	Ca. 8-10 m ² /liter, høvlet tre.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Støvtørr:	24 time
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Lave temperaturer gir lengre tørketid.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk må tørke før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 1-2 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Vask terrassen med Gjøco Terrasserens Gel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Nye terrasser bør behandles så raskt som mulig etter at den er ren og tørr, for å unngå slitasje som følge av vær-eksponering.

Ved behandling av gammel/tidligere behandlet treverk vask terrassen med Gjøco Terrasserens Gel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Grå, værslitte flater må stålørstes eller slipes ned til friskt tre før videre behandling. Løse tre fibre og grått treverk kan forhindre inntrengning og gi avflassing.

Bruksmåte	Underlaget må være rent og tørt før påføring. Herregård Treolje XO røres godt om før bruk. På nytt treverk påføres 1-2 strøk vått-i-vått etter behov. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov. Treoljen skal trenge inn i treverket uten å danne film. Filmdannelse kan føre til avflassing. Overskudd av olje strykes av med lofri klut i lengderetningen.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.
	
Øvrig informasjon	Det finnes mange ulike typer impregnert materiale. Hør med leverandøren når de anbefaler at første gangs behandling av materialet skal gjøres. Emballasjestørrelser: 3 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <600 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

