

## Produktdatablad

# Gjøco Imprex Tretjære



Gjøco Imprex Tretjære er en lys og vannavvisende blandingstjære. Gjøco Imprex tretjære brukes som impregnering, spesielt til gammelt treverk. Kan også brukes på trykkimpregnert trevirke og til impregnering av rep og tauverk.

Revidert 05.07.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Blandingstjære
Farge:	Lys brun
Flammepunkt:	Ca. 130°C
Litervekt:	0,98 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 98-100 volum%
Påføringsmetode:	Kost eller pensel. Kan varmes opp til ca. +30°C for mer flytende konsistens før påføring
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit eller Terpentin.
Anbefalt forbruk:	2-4 m <sup>2</sup> /liter, per strøk.
Tørketid:	Tjære tørker ikke, men vil trenge inn i underlaget slik at overflaten kjennes tørr.

### Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje og løs gammel maling. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Skyll godt etter med rent vann.

### Bruksmåte

Tjæren røres godt om før bruk. Gjøco Imprex Tretjære er relativt tyktflytende og kan varmes opp i vannbad til ca. +30°C for bedre påføringskonsistens. Kan blandes med kokt eller rå linolje og terpentin til en god impregnering.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostoffritt.

---

**Avfallshåndtering**

Flytende tjære skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr emballasje leveres til miljøstasjon.



---

**Øvrig informasjon**

Tjære er et naturprodukt og fargen kan derfor variere noe. Spann med ulike batchnummer må derfor blandes. Veggene bør behandles hvert år de første åra. Sør- og vestvegger er vanligvis mer værutsatt og vil trenge oftere behandling enn de øvrige. Tretjæren blekner i sol. Vegger utsatt for kraftig regn kan bli hvitaktige. Dette vaskes og børstes bort, og veggen behandles på nytt når veggen er tørr. Emballasjestørrelser: 0,75, 3 og 10 liter

---

**Sikkerhet**

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.  
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <250 g/l VOC.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

