GJØCO INTERIØR 10

Gjøco Interiør 10 er en luktsvak vanntynnbar ren akrylmaling for innendørs bruk. Dekker godt og gir en slitsterk overflate som er lett å holde ren. Ideell som veggmaling. Anvendes på bygningsplater, puss, betong, glassfiberstrie, miljøstrie, tidligere malte flater etc.

Fysikalske data

Type:	Ren akrylmaling
Farge:	Hvit + A, B, C base som brekkes over Gjøcomix
Glans:	Silkematt
Viskositet (P):	70-90
Egenvekt (kg/l):	1,3
Tørrstoff (volum %):	Ca. 40

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-12 m²/liter avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Gulv og Panelrens eller Gjøco Husvask. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes med Gjøco Sperregrunn. Ny panel og gammel misfarget panel påføres minimum 2 strøk Gjøco Sperregrunn for isolering og sperring av kvist.

Bruksmåte

Gjøco Interiør 10 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.

GJØCO INTERIØR 10

Farger
Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.
Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Miljømerking
Gjøco Interiør 10 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Svanemerket maling:
- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR.
Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02.
Gjøco Interiør 10 inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Avfallshåndtering
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent miljøstasjon.
Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.

Øvrig informasjon
Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.
Rør godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk.
Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter

Sikkerhet
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

GJØCO INTERIØR 10

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Gjøco AS