Produktdatablad
Interiør 40

Interiør 40 är en tixotropisk, halvblank interiörfärg på alkydoljebasis. Färgen har mycket bra täckning och ger en jämn och slitstark yta som är lätt att hålla ren. Interiør 40 är en idealisk oljefärg för väggar, dörrar och lister. Används t.ex. i kök, badrum, dörrar, fönster, lister, möbler, tapeter, textilier, torr mur och betong, tidigare målade ytor, grundmålat järn mm. Gulnar med tiden.

Reviderat	16.03.2026
Symboler	

Tekniska data		
	Typ:	Alkydoljebaserad färg
	Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts över Gjøcomix.
	Glans:	Halvblank 40
	Flammpunkt:	43 °C
	Densitet:	Ca. 1,2 kg/l
	Torrhalt:	Ca. 45 volym%
	Appliceringsmetod:	Pensel eller roller/förlängningsskaft. Sprutmålning bör göras av proffs.
	Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta
	Rekommenderad filmtjocklek, våt:	80–100 mikrometer
	Rekommenderad filmtjocklek, torr:	40–50 mikrometer
	Rekommenderad förbrukning:	8-12 m²/liter
	Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
	Dammtorr:	4 timmar
	Övermålningsintervall, minimum:	24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
	Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling	Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från fett, vax och oljor. Tidigare målade ytor rengörs med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Blanka och halvblanka målade ytor mattas med fint sandpapper. Nytt trä, murverk, betong, mycket smittsamma och absorberande underlag borstas och grundmålas med Gjøco Heftgrunn med 10% Lacknafta tillsatt.
Applicering	Interiør 40 är klar att användas och ska normalt inte förtunnas. Applicera med pensel eller roller/förlängningsskaft.

Anmärkning	Använd samma batchnummer på samma skikt och samma yta för att undvika skillnader i färg och glans. Hinkar där färgen blandas på olika blandningsmaskiner och/eller vid olika tidpunkter kan orsaka nyansskillnader. Var medveten om detta om mer färg behövs för samma projekt senare.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Miljömärkning	BREEAM SE **2025 v.6.1 Mat07** ☑ Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning. Se även föreskrifter om farligt avfall.
Övrig information	Rör om eventuell oljeuppflytt en stund före användning. Burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Förpackningsstorlekar: 0,68 och 2,7 liter
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <300 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation	**Gjöco AB** Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se