

Produktdatablad

Gjøco Interiør 40



Gjøco Interiør 40 är en tixotropisk, halvblank interiörfärg på alkydoljebasis. Färgen har mycket bra täckning och ger en jämn och slitstark yta som är lätt att hålla ren. Gjøco Interiør 40 är en idealisk oljefärg för väggar, dörrar och lister. Används t.ex. i kök, badrum, dörrar, fönster, lister, möbler, tapeter, textilier, torr mur och betong, tidigare målade ytor, grundmålade järn mm. Gulnar med tiden.

Reviderat

03.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad färg
Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts över Gjøcomix.
Glans:	Halvblank 40
Flammpunkt:	43 °C
Densitet:	Ca. 1,2 kg/l
Torrhalt:	Ca. 45 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller roller/förlängningsskaft. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	80–100 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	40–50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	8 - 12 m ² /liter
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.43-0.53 mm (0,017-0,021")
Sprutvinkel:	50°-80°
Spruttryck:	Följ pumpleverantörens rekommendationer.
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuellt produkt, sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	4 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling	Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från fett, vax och oljor. Tidigare målade ytor rengörs med Gjøco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Blanka och halvblanka målade ytor mattas med fint sandpapper. Nytt trä, murverk, betong, mycket smittsamma och absorberande underlag borstas och grundmålas med Gjøco Heftgrunn med 10% Lacknafta tillsatt.
Applicering	Gjøco Interiør 40 är klar att användas och ska normalt inte förtunnas. Applicera med pensel eller roller/förlängningsskaft.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning. Se även föreskrifter om farligt avfall. 
Övrig information	Rör om eventuell oljeuppflytt en stund före användning. Burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Förpackningsstorlekar: 0,68 och 2,7 liter
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <300 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 