

Produktdatablad

Gjøco Interiør 40



Gjøco Interiør 40 er en tiksotrop, halvblank interiørmaling på alkydoliebasis. Malingen har en meget god dækksevne og giver en jævn og slidstærk overflade, som er nem at holde ren. Gjøco Interiør 40 er en ideel oliemaling til væge, døre og paneler. Anvendes bl.a. til køkken, bad, døre, vinduer, paneler, møbler, tapet, filt, gips og beton, malede flader, grundet jern m.m. Gulner over tid.

Revidert

07.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydoliebaseret maling
Farve:	Hvid, A, B og C base, kan tones via Gjøcomix.
Glans:	Halvblank 40
Flammepunkt:	43 °C
Litervægt:	1,2 kg/l
Tørstof:	Ca. 45 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle/fordriver. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	White Spitit.
Anbefalet filmtykkelse, våd:	80-100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-12 m ² /liter
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,43-0,53 mm (0.017-0.021")
Sprøjteinkel:	50°-80°
Malingtryk:	Følg pumpeleverandørens anbefalinger.
	Valg af dyse/sprøjteinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle produkt, sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	4 time
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling	Underlaget skal være rent og tørt samt fri for fedt, voks og olier. Tidligere malede flader rengøres med Gjøco Husvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Blanke og halvblanke malede flader matteres med fint sandpapir. Nyt træværk, mur, beton, kraftigt afsmittende og sugende underlag børstes og grundes med Gjøco Heftgrunn tilsat 10% mineralsk terpentin.
Anvendelsesmåde	Gjøco Interiør 40 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påføres med pensel eller rulle/fordriver.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald. 
Øvrige informationer	Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind før brug. Indhold i dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <300 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

