

Produktdatablad

Gjøco Interiør 40



Gjøco Interiør 40 er en tiksotrop, halvblank interiørmaling på alkydoljebasis. Malingen har meget god dekkevne og gir en jevn og slitesterk overflate som er lett å holde ren. Gjøco Interiør 40 er en ideell oljemaling for vegg, dør og lister. Anvendes bla. på kjøkken, bad, dører, vinduer, listverk, møbler, tapet, vev, tørr mur og betong, tidligere malte flater, grunnet jern m.m. Gulner over tid.

Revidert 07.08.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Alkydoljebaser maling.
Farge:	Hvit, A, B og C base som brykkes over Gjøcomix.
Glans:	Halvblank 40
Flammepunkt:	43 °C
Litervekt:	Ca. 1,2 kg/l
Tørstoff:	Ca. 45 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rull/fordriver. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80-100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-12 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	4 time
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat blir oppnådd på romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, og fritt for fett, voks og oljer. Tidligere malte flater rengjøres med Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Blanke og halvblanke malte flater mattes med fint sandpapir. Nytt treverk, mur, betong, sterkt smittende og sugende underlag børstes og grunnes med Gjøco Heftgrunn tilsatt 10 % White Spirit.

Bruksmåte

Gjøco Interiør 40 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres med pensel eller rull/fordriver.

Farge	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå farge- og glansforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyansforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørt emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift fro farlig avfall. 
Øvrig informasjon	Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn før bruk. Innholdet i bokser med ulike prod.nr. blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <300 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon
Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

