

Produktdatablad

Gjøco Interiørbeis



Gjøco Interiørbeis er en vanntynnet oljebeis til innendørs bruk på ubehandlet treverk av furu og gran. Kan brukes på trepaneler, lister, karmen, møbler, dører, gulv og tak.

Gir treverket en transparent og matt utseende. Kan blandes i mange ulike beisfarger. Er ikke egnet til harde treunderlag som hindrer inntrengning av beis som f.eks. eik og parkett.

Revidert 16.03.2026

Symboler



Tekniske data



Type:	Alkydolje fortynnet i vann
Farge:	Klar/ base C og base hvit, kan blandes i ulike farger
Glans:	Matt
Viskositet (Flow Cup):	50-70 s, F4
Litervekt:	Ca. 1 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 20 volum%
Påføringsmetode:	Pensel (fyldig/oval beregnet til grunning/beis)
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	14-17 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	2 time
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Herdetid:	4 uker
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat blir oppnådd ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fast. Rengjør med Gjøco Gulv- og panelrens. La treverket tørke, og eventuell fiberreising fjernes med lett bruk av slipepapir. Slipestøv fjernes omhyggelig med kost eller mikrofiberklut. Tidligere behandlet underlag, må slipes ned til bart treverk. Hvis en er usikker på om treverket er behandlet, bør en gjøre prøveoppstrøk på et lite synlig felt. Det bør uansett tas prøveoppstrøk på gammel panel/treverk.

Bruksmåte

Gjøco Interiørbeis skal påføres i tynne strøk. Ønskes en transparent og mindre dekkende overflate, tørkes overskudd av beis av med svamp eller lofri klut. Ved

	<p>påføring av mer enn ett strøk, vil fargen bli mer dekkende og tørketiden vil bli betydelig lengre mellom strøkene. Det anbefales at det tas prøveoppstrøk for å sjekke at farge og resultat blir som ønsket. Ved bruk på overflater som er utsatt for slitasje som f.eks. gulv, bord og møbler anbefales etterbehandling med lakk eller olje som toppstrøk. La det gå minimum 24 timer før overlakking. Behandle 1–2 panelbord om gangen i hele lengden for å unngå skjøter/skjolder. For å få en jevn og naturlig overflate, kan overskudd av beis tørkes av umiddelbart i lengderetningen med lofri klut eller svamp. Det anbefales å rengjøre penselen i vann av og til ved større arbeider, for å hindre at beisen tørker og kerner i penselen.</p>
Farge	<p>Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.</p>
Lagring	<p>Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørring. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostrfritt.</p>
Miljømerking	<p>Gjøco Interiørbeis er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.</p>  <p>BREEAM-NOR v6.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> – HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien. – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.
Avfallshåndtering	<p>Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.</p> 
Øvrig informasjon	<p>Røres godt om før bruk. Bruk pensler av god kvalitet beregnet til vanntynnbare produkter. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på etterm vinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste. Emballasjestørrelse: 0,68 og 2,7 liter</p>
Sikkerhet	<p>Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <70 g/l VOC.</p>

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

