

Produktdatablad

Interiørbeis / Interiörlasyr



Interiørbeis är en vattenspädbar oljelasyr för inomhusbruk på obehandlat furu- och granvirke. Kan användas på träpaneler, lister, karmar, möbler, dörrar, golv och tak. Ger träet ett transparent och matt utseende. Kan blandas i många olika lasyrkulörer. Är inte lämplig för hård träyta som förhindrar inträngning av lasyren som till exempel ek och parkett.

Reviderat

22.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenspädbar alkydmodifierad oljelasyr.
Kulör:	Klar / C-bas, blandas i olika kulörer.
Glans:	Matt
Viskositet:	50–70 s, F4
Densitet:	Ca. 1 kg/l
Torrhalt:	Ca. 20 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel (fyllig/oval avsedd för grundning/lasyr).
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	14–17 m ² /liter
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	2 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Rengör med Gjeco Gulv- og panelrens. Låt träet torka, och eventuell fiberresning avlägsnas med lätt användning av sandpapper. Slipdamm avlägsnas försiktigt med en borste eller mikrofiberduk. Tidigare behandlade underlag ska slipas ner till bart trä. Om du är osäker på om träet är behandlat bör du göra en provstrykning på ett område som inte syns tydligt. I alla fall bör en provstrykning göras på den gamla panelen/träet.

Applicerings

Interiørbeis ska appliceras i tunna skikt. Om en transparent och mindre täckande yta önskas, torka bort överflödiga lasyr med en svamp eller luddfri trasa. Om mer än en strykning appliceras blir lasyren mer täckande och torktiden blir betydligt

	längre mellan strykningarna. Det rekommenderas att en provstrykning tas för att kontrollera att kulören och resultat blir som önskat. Vid användning på ytor som är utsatta för slitage som t.ex. Golv, bord och möbler rekommenderas efterbehandling med lack eller olja som ett toppskikt. Låt det torka minst 24 timmar innan överlackering. Behandla 1–2 panelskivor åt gången längs hela längden för att undvika skarvar/sköldar. För att få en jämn och naturlig yta kan överflödig lasyr torkas bort omedelbart i längdriktningen med en luddfri trasa eller svamp. Det rekommenderas att rengöra borsten i vatten då och då för större arbeten, för att förhindra att lasyren torkar och kornar i borsten.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Miljömärkning	Interiørbeis är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen. 
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans och kulörskillnader. Rör om väl före användning. Använd penslar av god kvalitet avsedda för vattentunnbara produkter. För att undvika sprickbildning längs panelfogarna till följd av fuktförändringar rekommenderas att panelborden behandlas före montering. Vid behov kan panelen behandlas på servintern när luftfuktigheten normalt är som lägst. Förpackningsstorlekar: 0,68 och 2,7 liter
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <70 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjöco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 