

## Produktdatablad

# Gjøco Kinesisk Træolie



Gjøco Kinesisk Træolie er en høj kvalitets imprægneringsolie baseret på tungolie med god indtrængningsevne. Modvirker revnedannelse, udtørring og gråning af træværket. Anvendes udendørs på havemøbler, terrassegulve, læhegn, hegn, træmaterialer på både osv. Velegnet til ædeltræ. Kan overmales med de fleste malinger efter fuldstændig tørring.

Revidert 30.01.2025

Symboler



### Tekniske data


Type:	Imprægneringsolie med kinesisk træolie
Farve:	Klar
Flammepunkt:	43 °C
Liter vægt:	Ca. 0,87 kg/l
Tørstoff:	51 volum%
Påføringsmetode:	Pensel
Fortynder/rengøring:	White Spirit
Anbefalt forbrug:	7-12 m <sup>2</sup> /liter (afhængigt af træets sugsevne)
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	8 timer
Overmaling (minimumsinterval):	Vådt i vådt
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C (lave temperaturer forlænger tørretiden)

### Forbehandling

Nyt, imprægneret træ skal tørre før behandling; dette kan tage alt fra nogle uger til 1-2 måneder. Underlaget skal være rent og tørt. Beskidte overflader og/eller flader angrebet af skimmelsvamp rengøres med Gjøco Kraftvask. Vejrbidt, gråt træ skal stålbørstes/slibes før behandling. Tidligere behandlede overflader skræbes og børstes rene for løse partikler.

### Anvendelse

Underlaget skal være rent og tørt før påføring. Gjøco Kinesisk Træolie omrøres grundigt før brug. På nyt træværk påføres 2-3 lag vådt i vådt. Tidligere behandlet træ påføres 1-2 lag efter behov. Træolien skal trænge ind i træet uden at danne en film, da en film på overfladen kan føre til afskalning. Overskydende olie aftørres med en fnugfri klud i træets længderetning.

<b>Opbevaring</b>	Låget skal være tætsluttende under opbevaring for at forhindre spild og udtørring. Produktet skal transporteres, lagres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Affaldshåndtering</b>	Flydende olie må ikke hældes i kloakfløb eller naturen, men skal afleveres til en godkendt modtagestation for farligt affald. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt affaldshåndtering. 
<b>Øvrig information</b>	Brugte klude skal brændes under opsyn eller fugtes med vand på grund af risiko for selvantændelse. Emballasjestørrelser: 0,75 liter
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <500 g/l VOC.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at foretage mindre produktændringer og opdatere data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-mail: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

