

Produktdatablad

Gjøco Klarlakk Oljebasert



Gjøco Klarlakk Oljebasert er en ekstra lys lak baseret på uretanalkyd. Giver en hård og slidstærk overflade, som er let at holde ren. Indeholder lysfilter, som reducerer gulningen af træværket. Gjøco Klarlakk anvendes på gran- og fyrregulve, parket, døre, vinduer, møbler, paneler, lister m.m. Kan også bruges til træbåde o.lign.

Revidert 22.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Uretanalkydbaseret lak
Glans:	Silkemat 18-25, halvmat 55-65, blank 88-95
Litervægt:	Ca. 0,89 kg/l
Tørstof:	Ca. 51 volum%
Påføringsmetode:	Lakpensel eller korthåret rulle.
Fortynding / rengøringsmiddel:	White Spitit.
Anbefalet forbrug:	12-15 m ² /liter afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Overlappingsinterval, minimum:	8 timer.
Brugstør:	10 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjøco Gulv- og panelrens eller Gjøco Husvask for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Det er vigtigt, at gulvet er helt rent for at sikre god vedhæftning til den nye lak. Tidligere lakerede overflader og parket lakeret fra fabrikken mattes med sandpapir, støvsuges og aftørres med en fnugfri klud. Brug gerne en moppe med mikrofiberklud eller tørre engangsklude. Vær særlig omhyggelig langs kanter, lister og stavsamlinger. Brug af slibemaskine/rondelmaskine sikrer en jævn og grundig slibning. Hvis den tidligere lak- eller olietype er ukendt, bør der foretages en prøveopstrykning efter rengøring for at kontrollere, at tørring og vedhæftning er tilfredsstillende.

Anvendelsesmåde

Rør godt rundt før og under brug; dette er vigtigt for at undgå skjolder. På nyt, ubehandlet træ anbefales 2–3 lag med Gjøco Klarlak Oliebaseret. Tidligere lakerede overflader: 1–2 lag. Kork, porøse og ekstra sugende underlag påføres

	mindst 5 lag. På ubehandlet træ fortyndes første lag med 10–20 % Gjøco White Spirit. Eventuel fiberrejsning slibes væk med fint sandpapir. Slibestøv fjernes grundigt, før de næste lag påføres ufortyndet. Det anbefales at udføre let mattslibning mellem hvert lag for at sikre god vedhæftning.
Opbevaring	Luk låget godt til ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og udtørring. Lakken skal transporteres og opbevares opretstående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende lak må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtagepunkt for farligt affald. Tom, ren og tør emballage afleveres på miljøstation. 
Øvrige informationer	Forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glansforskelle. Tykke lag og lav temperatur forlæng-er tørretiden. Undgå at udsætte lakken for stærk belastning (vandsøl, tryk m.m.) den første uge efter lakering. Vent mindst 3–4 døgn, før tunge møbler o.l. placeres på den lakerede overflade, og 1 uge, før gulvtæpper lægges på. Natemasse (MS fug) i skibsgulve kan påvirke lakkens tørretid. Foretag prøveopstrykning. Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter.
Sikkerhed	Se det tilhørende sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

