

Produktdatablad

Gjøco Klarlakk Vanntynnbar



Gjøco Klarlakk Vanntynnbar er en hurtigtørrende og slidstærk vandfortyndbar polyuretanlak med lysfilter. Beregnet til indendørs brug på træ, såsom parket, trægulve, trapper og gelændere.

Revidert 22.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Modifisert polyuretan/akryl lakk.
Farve:	Transparent
Glans:	Ultramatt 4-6, silkematt 15-20, halvblank 40-50, blank 80-90.
Litervægt:	1,05 kg/l
Tørstoff:	35 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand. Lakken skal normalt ikke tynnes.
Anbefalt filmtykkelse, våd:	100-150 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	43-65 mikrometer
Anbefalet forbrug:	10-15 m ² /l, afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	Ca. 4 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Brugstør:	Ca. 8 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjøco Gulv- og panelrens for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere lakerede overflader og parket lakeret fra fabrikken mattslibes med sandpapir 150–180. Brug af slibemaskine sikrer en jævn og grundig slibning. Støvsug og aftør med en let fugtig, fnugfri klud. På tidligere lakerede/oljede overflader bør vedhæftning testes før påføring.

Brugsanvisning	Indholdet i emballagen med forskellige batchnumre blandes sammen før brug. Brug altid samme batchnummer på samme flade. Rør godt rundt før og under brug. Lakken påføres hurtigt og jævnt i træets længderetning. Nyt træ påføres mindst 3 lag. På tidligere lakerede overflader anbefales mindst 2 lag. Eventuel fiberrejsning slibes væk med fint sandpapir. Slibestøv fjernes grundigt. Det anbefales at udføre let mattslibning mellem hvert lag for at sikre god vedhæftning.
Vedligeholdelse og rengøring	Undgå at udsætte lakken for belastning som vandsøl, tunge møbler eller gulvtæpper de første to uger efter lakering. Undgå også vask de første 14 dage. Brug tørre rengøringsmetoder som tømopning og støvsugning ved regelmæssig rengøring. Det anbefales at bruge så lidt vand som muligt. pH-værdien på vaskevandet bør ikke overstige 9, og temperaturen bør være under +40 °C. Det anbefales at lægge måtter ved indgangsdøre for at skåne gulvet. Vandsøl o.l. bør tørres op med det samme for at undgå mærker.
Opbevaring	Luk låget godt til ved opbevaring af lakken for at forhindre spild og udtørring. Lakken skal transporteres og opbevares opretstående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende lak og vaskevand må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtagepunkt for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.
	
Øvrige informationer	Forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glansforskelle. Det anbefales at udføre prøveopstrygning, da underlagets farve vil påvirke slutresultatet. Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <80 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

