

Produktdatablad

Gjøco Klarlakk Vanntynnbar



Gjøco Klarlakk Vanntynnbar er en hurtigtørrende og slidstærk vandfortyndbar polyuretanlakk med lysfilter. Beregnet til indendørs brug på parket, trægulve, trapper og gelændere.

Revidert 25.03.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Modifisert polyuretan/akryl lakk.
Farve:	Transparent
Glans:	Ultramatt 4-6, silkematt 15-20, halvblank 40-50, blank 80-90.
Litervægt:	1,05 kg/l
Tørstoff:	35 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand. Lakken skal normalt ikke tynnes.
Anbefalt filmtykkelse, våd:	100-150 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	43-65 mikrometer
Anbefalet forbrug:	10-15 m ² /l, afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Brugstør:	Ca. 8 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjøco Husvask for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere lakerede flader og fabriklakeret parket matslibes med sandpapir 150-180. Brug af slibemaskine sikrer en jævn og grundig slibning. Støvsug og tør med en fnugfri, let fugtet klud. På tidligere lakerede/olierede flader bør vedhæftningen testes før påføring.

Anvendelsesmåde

Indhold af emballage med forskellige batchnumre blandes sammen før brug. Brug altid det samme batchnummer på den samme overflade. Omrøres godt før og

	<p>under anvendelse. Lakken påføres hurtigt og jævnt i træets længderetning. Nyt træværk påføres mindst 3 strøg. På tidligere lakerede flader anbefales mindst 2 strøg. Eventuel fiberrejsning slibes væk med fint sandpapir. Slibestøv fjernes omhyggeligt. En let matslibning anbefales mellem hvert strøg for at sikre god vedhæftning.</p>
Vedligeholdelse og rengøring	<p>Undgå at udsætte malingen for stress såsom vandspild, tunge møbler, tæpper i de første to uger efter maling. Undgå også vask de første 14 dage. Brug rensemetoder såsom tømopping og støvsugning til regelmæssig rengøring. Det anbefales at bruge så lidt vand som muligt. Vaskevandets pH-værdi bør ikke overstige 9, og temperaturen bør være lavere end +40 °C. Det anbefales at placere måtter ved indgangsdøre for at beskytte gulvet. Det anbefales, at vandspild mv. tørre op med det samme for at undgå mærker.</p>
Opbevaring	<p>Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.</p>
Bortskaffelse af affald	<p>Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.</p>
	
Øvrige informationer	<p>Forskellige produktionsnumre blandes før anvendelse for at undgå glansforskelle. Undgå at udsætte lakken for store belastninger (vandsprøjt, tryk m.m.) den første uge efter lakering, og vent mindst 3-4 døgn med at stille tunge møbler på den lakerede flade og 1 uge med at lægge gulvtæpper på. Vandsprøjt o.l. tørres straks op. Vandfortyndbar lak giver en gråhvid farvetone og er derfor bedst egnet til lyse træsorter. Påfør prøvestrøg. Emballagestørrelse: 0,75 og 3 liter</p>
Sikkerhed	<p>Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <80 g/l VOC.</p>

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

