

Produktdatablad

Klarlakk Vanntynnbar



Gjøco Klarlakk Vanntynnbar är en snabbtorkande och slitstark vattenspädbar polyuretanlack med ljusfilter. Avsedd för inomhusbruk på trä som parkett, trägolv, trappor och räcken.

Reviderat

22.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Modifierad polyuretan /akryllack
Kulör:	Transparent
Glans:	Ultramatt 4–6, silkematt 15–20, halvblank 40–50, blank 80–90
Densitet:	1,05 kg/l
Torrhalt:	35 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller roller.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Lacken ska normalt inte förtunnas
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	100 – 150 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	43–65 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	10 - 15 m²/liter, beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 4 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Applicerings torr:	Ca. 8 timmar
Minimum applicerings temperatur:	+ 5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget tvättas först med Gjøco Gulv- och panelrens för att avlägsna fett, soprester och golvax. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Tidigare lackade ytor och parkett lackat från fabrik, mattslipas med sandpapper 150–180. Att använda en slipmaskin säkerställer en jämn och noggrann slipning. Dammsug och torka med en lätt fuktad trasa som inte luddar. På tidigare målade/oljade ytor bör vidhäftningen testas före applikering.

Applicering	Innehåll i förpackningar med olika batchnummer blandas ihop före användning. Använd alltid samma batchnummer på samma yta. Rör om väl före och under användning. Lacken appliceras snabbt och jämnt längs med träet. Nytt trä appliceras med minst 3 strykningar. På tidigare målade ytor rekommenderas minst 2 strykningar. Eventuell Fiber resning slipas bort med fint sandpapper. Slipdamm avlägsnas grundligt. En lätt matt slipning rekommenderas mellan varje strykning för att säkerställa god vidhäftning.
Underhåll och rengöring	Undvik att utsätta lacken för påfrestningar som vattenspill, tunga möbler, mattor under de första två veckorna efter lackering. Undvik också att tvätta de första 14 dagarna. Använd rengöringsmetoder som torkmoppning och dammsugning för regelbunden rengöring. Det rekommenderas att använda så lite vatten som möjligt. Tvättvattnets pH-värde bör inte överstiga 9, och temperaturen bör vara lägre än +40 °C. Det rekommenderas att placera mattor vid entrédörrar för att skydda golvet. Det rekommenderas att vattenspill etc. torkas upp omedelbart för att undvika märken.
Lagring	Vid lagring av överbliven lack, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Lacken skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande lack och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.
	  
Övrig information	Olika batchnummer blandas före användning för att undvika glansskillnader. Det rekommenderas att ta en provstrykning, eftersom färgen på underlagen påverkar det slutliga resultatet. Förpackningsstorlekar: 0,75 och 3 liter.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <80 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se

