

Produktdatablad

Gjøco Kokt Linolje



Gjøco Kokt Linolje er en høyforedlet, vegetabilsk olje med meget god inntrengningsevne. For både innendørs og utendørs bruk. Kan f.eks. brukes til båtimpregnering, til tynning av linoljeprodukter og til håndrørte malinger.

Revidert 05.07.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Vegetabilsk linolje
Farge:	Lys gul til brun
Egenvekt (kg/l):	Ca. 0,93
Flammepunkt:	>150°C
Påføringsmetode:	Pensel eller rull
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, White Spirit eller Terpentin
Overmalingsintervall, minimum:	2-3 døgn. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+2°C

Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje og løs gammel maling. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask eller Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Skyll godt etter med rent vann. La underlaget tørke før videre behandling.

Bruksmåte

Oljen røres godt om før bruk. Dersom tynning er nødvendig, benytt vann, Gjøco White Spirit eller Gjøco Ren Terpentin; avhengig hva den skal brukes til. NB! Linolje krever lang tørketid, og må bare påføres ved temperaturer over +2°C. Linolje er ikke vannbestandig. Kan blandes med f.eks. tjære og terpentin til en god impregnering. Twist og kluter med kokt linolje må behandles som brannfarlig avfall pga. fare for selvantennning; brennes under oppsyn eller fuktes med vann.

Lagring

Tett emballasjen godt igjen ved oppbevaring for å hindre søl og avdamping. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom og tørr emballasje kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
Emballasjestørrelser: 1, 4 og 200 liter.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

