

# Produktdatablad

## Montagelim



Montagelim är ett 1-komponent lösningsmedelsburet monteringslim, baserat på syntetgummi och hartser. Limmet har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial även på fuktiga och kalla ytor. Limfogen är elastisk och har hög hållfasthet samt är vattenbeständig. Den tål kyla och värme och har goda åldringsegenskaper. Produkten innehåller inte toluen.

Montagelim används för limning av olika detaljer vid byggnads-, plåt- och ventilationsarbeten, vid hus-, husvagns-, bil- och båttillverkning inom industrin och båtvarv samt för olika villa-, båt- och hobbyarbeten. För uppsättning av paneler, laminat-, gips- och träfiberskivor, trä- och plastlister, socklar, foder m.m. mot de flesta material som trä, plywood, spånskivor, gipsplattor, plastlaminat, kakel, järn, galvaniserat och rostfri plåt, aluminium, plast, glasfiber, betong, lättbetong, tegel med mera.

Reviderat 16.04.2025

Symboler



### Tekniska data

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Typ:                    | 1-komponent syntetgummilim                 |
| Kulör:                  | Gulbeige                                   |
| Härdsystem:             | Lufttorkande                               |
| Lösningssmedel:         | Alifatiska och aromatiska kolväten         |
| Densitet:               | Ca. 1,06 kg/l                              |
| Konsistens:             | Smidig pasta                               |
| Torrhalt:               | Ca. 65 volym%                              |
| Appliceringsmetod:      | Fogpistol                                  |
| Användningstemperatur:  | -5°C till +25°C                            |
| Torktid:                | Ca. 1 dygn. Full styrka efter ca. 14 dagar |
| Temperaturbeständighet: | -40°C till +100°C                          |
| Skjuvhållfasthet:       | Ca. 15,8 kg/cm <sup>2</sup> mot plywood    |
| Åtgång:                 | Ca. 20 m limsträng per patron              |
| Rengöringsmedel:        | Lacknafa eller aceton                      |

### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förbehandling</b>     | Ytorerna skall vara torra och rena och fria från fett och lösa partiklar. Skär av gängtappen på patronen och snedskär munstycket till önskad bredd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Applicering</b>       | Applicera limmet i ca 5 mm breda strängar på den ena ytan. Tryck fast materialet som skall limmas och finjustera inom 10 minuter. Vid montering av skivor appliceras limmet i zigzag mönster med 20–30 cm avstånd. Fixera tyngre skivor i underkanten med en list alternativ spik för att undvika glidning under den första timmen. Sätt genast skivan på plats under kraftigt tryck medan limmet är vått. Efter 30–60 minuter görs en slutlig fixering med hjälp av hammare och tråkloss. Torktiden är beroende av temperaturen och limskiktets tjocklek och varierar mellan 5 och 24 timmar. Full hållfasthet uppnås normalt efter ca 14 dagar. |
| <b>Lagring</b>           | Stäng gängtappen på patronen ordentligt när du förvarar limmet för att förhindra spill och uttorkning. Limmet ska transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, helst inte under +10°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Avfallshantering</b>  | Flytande lim och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning, kan levereras som plastavfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Övrig information</b> | Ohärdat lim löses med lacknafta eller acetone.<br>Montagelim kan inte användas på cellplast.<br>Förpackningsstorlek: 310 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Säkerhet</b>          | Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: [info@gjoco.se](mailto:info@gjoco.se)

