

Gjøco Oljedekkkbeis er en tiksotrop, alkydoliebaseret dækkende træbeskyttelse tilsat filmbeskyttende, svampeforebyggende middel. Den har gode påføringssegenskaber og giver en afdæmpet træstruktur. Gjøco Oljedekkkbeis anvendes på nyt og grundet træværk og træværk der tidligere er behandlet med transparent eller dækkende træbeskyttelse. Kan også anvendes på trykimprægneret, grundet materiale.

FYSISKE DATA

Type:	Alkydoliebaseret dækkende træbeskyttelse
Farve:	Hvid + A, B, C, okker og oxydrød base, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>60 °C
Egenvægt (kg/l):	1,16 (base A)
Tørstof (volumen %):	Ca. 51 (base A)

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Sprøjtemaling bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet filmtykkelse, våd:	80-100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	35-45 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,015" - 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	8 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, min.:	24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, før malearbejdet starter.

Nyt træværk

Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunning. Snavsede flader rengøres med Gjøco Husvask. Nyt og bart træværk, også trykimprægneret, påføres 1 strøg Gjøco Oljegrunning. Alt endetræ skal mættes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøg vådt-i-vådt. På høvlet træværk, skarpe kanter og andre blanke underlag kan det være nødvendigt at stålborste/slibe for at sikre vedhæftning og god kantdækning.

Tidligere behandlet træværk

Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjoco Kraftvask. Tidligere malet træværk eller træværk behandlet med dækkende træbeskyttelse børstes rent for løs træbeskyttelse og træfibre med stålbørste/slibning. Bort træ grundes med Gjoco Oljegrunning og males med Gjoco Oljedekkbeis. Alt endetræ skal mættes godt med Gjoco Oljegrunning, 3-4 strøg vådt-i-vådt.

Anvendelsesmåde

Gjoco Oljedekkbeis er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Træværk, der tidligere er behandlet med transparent eller dækkende træbeskyttelse eller maling påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk. Sørg for, at alt endetræ er tilstrækkelig mættet (3-4 strøg).

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå påføring i solskin. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give afskalning/saltudfældning. Underlag, som tidligere er behandlet med linolie eller ren linoliemaling, skal rengøres til bart træværk for at sikre mod senere blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan give misfarvning. Påfør prøvestrøg. Emballagestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder <400 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS