

Produktdatablad

Gjøco Oljegrunning



Gjøco Oljegrunning er en lett tiksotrop grunning for utvendig treverk og er basert på penetrerende alkydoljer og oljer. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Gjøco Oljegrunning er ideell for grunning av bart utvendig treverk av gran og furu. Kan også benyttes på impregnert treverk.

Revidert

17.01.2024

Symboler

Tekniske data

Type:	Grunning basert på alkydoljer.
Farge:	Klar og hvit.
Flammepunkt:	>62 °C
Litervekt:	0,89 kg/l
Tørrstoff:	Ca. 42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel. Skal ikke sprøytes.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit.
Anbefalt filmykkelse, våt:	80 mikrometer
Anbefalt filmykkelse, tørr:	20 mikrometer
Anbefalt forbruk:	
Høvlet tre:	6-10 m ² /liter
Uhøvlet tre:	4-8 m ² /liter
Tøketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmykkelse.
Støvtørr:	2 timer.
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer.
Minimum påføringstemperatur:	Kan brukes under +5 °C, men underlaget må være tørt og rim-fritt. Lave temperaturer vil forlenge tøketiden betydelig.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker må børstes før påføring av Gjøco Öljebrunning. Vakumimpregnerte vinduer må avfettes før grunning. Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Glatte og harde overflater som høvlet tre kan med fordel slipes lett før grunning. Tidligere malt treverk skrapes rent for løs maling, og værslitte flater må børstes ned til friskt treverk. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask.

Bruksmåte

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Nytt og ubehandlet treverk behandles med Gjøco Oljegrunning snarest etter oppsetting. Bart tre gis ett strøk. Bruk bred pensel. Husk å mette endeved og skjøter med 3-4 strøk. Viderebehandling bør utføres så snart som mulig og innen 1 mnd. Gjøco Oljegrunning skal ikke danne film; eventuelt overskudd tørkes av med lofri klut.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende beis skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

**Øvrig informasjon**

Eventuelt oljeoppflyt i boksen røres inn en stund før bruk. Det anbefales Oljegrunning klar under transparent beis, fordi pigmentert Oljegrunning kan gi fargeendring. Ta gjerne et prøveoppstrøk.
Emballasjestørrelser: 0,75; 3 og 10 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h): 700 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annuleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

