



Gjøco Oljegrunding er en let tiksotrop grunder til udvendigt træværk og er baseret på penetrerende alkyder og olier. Indeholder filmkonserverende middel mod sortsimmel. Gjøco Oljegrunding er velegnet til grunding af udendørs træværk af gran og fyr, både nyt og vejrpåvirket træ. Kan også benyttes på imprægneret træværk.

## FYSISKE DATA

Type:	Grunder baseret på alkydolier
Farve:	Klar og hvid
Flammepunkt:	>62 °C
Egenvægt (kg/l):	0,89
Tørstof (volumen %):	Ca. 42

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel. Kan ikke sprøjtes.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet filmtykkelse, våd:	80 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	20 mikrometer
Anbefalet forbrug, høvlet træ:	6-10 m <sup>2</sup> /liter
Uhøvlet træ:	4-8 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	2 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, minimum	24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, stålborstes før påføring af Gjøco Oljegrunding. Vakuuminprægnerede vinduer skal affedtes før grunding. Glatte og hårde overflader som høvlet træ bør stålborstes før grunding. Tidligere malet træværk skræbes rent for løs maling, og vejrslidte flader stålborstes ned til friskt træværk. Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Kraftvask.

### Anvendelsesmåde

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes. Nyt og ubehandlet træværk behandles med Gjøco Oljegrunding hurtigst muligt efter opsætning. Der anvendes ét strøg på bart træ. Brug en bred pensel. På vejrpåvirket og kraftigt sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre to strøg. Husk at mætte endetræ og sammenføjninger med 3-4 strøg. Videre behandling bør udføres hurtigst muligt og inden for 1 måned. Gjøco Oljegrunding skal ikke danne film. Eventuelt overskydende grunder tørres af med en fnugfri klud.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Eventuel olie, der flyder ovenpå i dåsen, røres ind et stykke tid før brug. Det anbefales at bruge Oljegrunding klar under transparent træbeskyttelse, da pigmenteret Oljegrunding kan give farveændringer. Påfør eventuelt prøvestrøg.

Emballagestørrelser: 0,75, 2,7 og 9 liter.

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationerne på emballagen.

EU-grænseværdi for produktet (kat. A/h): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

AS

Udgivet af Gjøco