

Gjøco Oljegrunding



Gjøco Oljegrunding er en lett tiksotrop grunding for utvendig treverk og er basert på penetrerende alkyder og oljer. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Gjøco Oljegrunding er ideell for grunding av bart utvendig treverk av gran og furu. Kan også benyttes på impregnert treverk.

Fysikalske data

Type:	Grunning basert på alkydoljer
Farge:	Klar og hvit
Flammepunkt:	>62 °C
Egenvekt (kg/l):	0,89
Tørrstoff (volum %):	Ca. 42

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel. Skal ikke sprøytes.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	20 mikrometer
Anbefalt forbruk, høvlet tre:	6-10 m ² /liter
uhøvlet tre:	4-8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	2 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Overmal. intervall, minimum	24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	Kan brukes under +5°C, men underlaget må være tørt og rim-fritt. Lave temperaturer vil forlenge tørketiden betydelig.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålborstes før påføring av Gjøco Oljegrunding. Vakumimpregnerte vinduer må avfettes før grunding. Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Glatte og harde overflater som høvlet tre kan med fordel slipes lett før grunding. Tidligere malt treverk skrapes rent for løs maling, og værslitte flater stålborstes ned til friskt treverk. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask.

Bruksmåte

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Nytt og ubehandlet treverk behandles med Gjøco Oljegrunding snarest etter oppsetting. Bart tre gis ett strøk. Bruk bred pensel. Husk å mette endevend og skjøter med 3-4 strøk. Viderebehandling bør utføres så snart som mulig og innen 1 mnd. Gjøco Oljegrunding skal ikke danne film; eventuelt overskudd tørkes av med lofri klut.

Gjøco Oljegrunning



Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Øvrig informasjon

Eventuelt oljeoppfyllt i boksen røres inn en stund før bruk. Det anbefales Oljegrunning klar under transparent beis, fordi pigmentert Oljegrunning kan gi fargeendring. Ta gjerne et prøveoppstrøk. Emballasjestørrelser: 0,75, 3 og 10 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen
EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 700 g/l (2010). Produktet inneholder <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS