

# Produktdatablad

## Gjøco Pliolite Murmaling



Gjøco Pliolite Murmaling er en matt, diffusjonsåpen murmaling til utendørs bruk på mineralsk underlag. Den har god vedheft til vanskelige underlag, og kan påføres ned til +2 °C. Gjøco Pliolite Murmaling inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel og har god værbestandighet. Malingen er spesielt egnet for mur, betong og puss, både ubehandlet og tidligere malt. Egner seg ikke til bruk på supereternit.

Revidert 17.01.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Vanntynnet murmaling basert på Hydro Pliolite bindemiddel.
Farge:	Hvit, A, B og C base som brykkes over Gjøcomix.
Glans:	Helmatt 2
Viskositet:	65-80 P
Litervekt:	1,5 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	4-8 m <sup>2</sup> /liter, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse.
Støvtørr:	0,5 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+2 °C, helst over +5 °C.

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensning, etterskyll med rent vann. Gammel løs maling, kalk, løs puss og støv må fjernes ved stålborsting/skraping. Det er viktig at underlaget er fast, for å sikre

	tilfredsstillende vedheft. Flatene skal være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i minimum 4 uker før overmaling.
<b>Bruksmåte</b>	Påfør 1-2 strøk Gjøco Pliolite Murmaling etter behov. På sterkt sugende underlag kan første strøk tynnes med opptil 5 % vann eller seises med Gjøco Primer for mur og betong. Ved bruk av Gjøco Pliolite Murmaling på eternit, må vedheften testes ved prøveoppstrøk. Er ikke egnet på Supereternit på grunn av vedheftsproblemer. Murer uten fuktsperrer som kaldmurer og frittstående murer, kan gi flassing på grunn av stor fuktgjennomgang. Ved ugunstige tørkeforhold som høy luftfuktighet, tåke, regn, lave temperaturer, kan blanke og lett klebrige striper oppstå på malingsfilmen. Stripene består av vannløselige stoffer, og vil forsvinne ved regn og værpåvirkning. Malingens beskyttende egenskaper vil ikke forringes.
<b>Farger</b>	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
<b>Lagring</b>	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
<b>Avfallshåndtering</b>	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.
	
<b>Øvrig informasjon</b>	Rør godt om. Ulike prod.nr blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans og fargeforskjell. Malingen må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter.
<b>Sikkerhet</b>	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <50 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

