

Produktdatablad

Pliolite Murmaling



Pliolite Murmaling är en matt, diffusionsöppen färg för utomhusbruk på mineraliska underlag. Den har god vidhäftning på svåra ytor och kan användas vid temperaturer ner till + 2 °C. Pliolite Murmaling innehåller filmskyddande antimögelmedel och har mycket god väderbeständighet. Färgen är särskilt lämplig för murverk, betong och puts, både obehandlade och tidigare målade. Inte lämplig för användning på supereternit.

Reviderat

17.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenburen murfärg baserad på Hydro Pliolite bindemedel
Kulör:	Bas Vit, A, B, C som kan bryts med Gjøcomix.
Viskositet:	65–80 P
Glans:	Helmatt 2
Densitet:	1,5 kg/l
Torrhalt:	Ca. 42 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller sprutmålning.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	120 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	4–8 m²/liter, beror på underlaget.
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm²
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek.
Dammtorr:	1/2 timme
Minimum övermålnings intervall:	2 timmar
Minimum applicerings temperatur:	+2 °C, helst över +5 °C.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Krafttvätt för att ta bort fett och föroreningar, skölj sedan med rent vatten. Gammal lös färg, kalk, lös puts och damm ska avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Det är viktigt att underlaget är fast för att säkerställa en tillfredsställande vidhäftning. Ytorna ska vara torra innan vidare behandling och putsreparationer måste härda i minst 4 veckor innan ommålning.
Applicering	Applicera 1–2 strykningar Pliolite Murmaling efter behov. På starkt sugande underlag kan första strykningen spädas med upp till 5 % vatten eller tätas med Gjøco Primer för murverk och betong. Vid användning av Pliolite Murmaling på eternit ska vidhäftningen testas med en provstrykning. Passar inte på Supereternit pga vidhäftningsproblem. Väggar utan fuktspärr, såsom kalla väggar och fristående väggar, kan orsaka flagning på grund av stor fuktrinträngning. Vid ogynnsamma torkningsförhållanden som hög luftfuktighet, dimma, regn, låga temperaturer kan det uppstå blanka och lätt klubbiga ränder på färgfilmen. Ränderna består av vattenlösliga ämnen, och kommer att försvinna vid regn och väder. Färgens skyddande egenskaper försämras inte.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika nyansskillnader i färgen. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning kan levereras till godkänd mottagning. 
Övrig information	Blanda väl. Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Färgen får inte utsättas för frost. Förpackningsstorlekar: 0,68; 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <50 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation**Gjøco AB**

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

