

Produktdatablad

Gjøco Poxydekk Epoxymaling



Gjøco Poxydekk er en lugtfri, vandfortyndbar 2-komponent epoxymaling til indendørs brug. Malingen danner en vandafvisende og holdbar film, der modstår de fleste kemikalier og opløsningsmidler. Resistensen over for syrer er noget begrænset. Kan tones til ønsket farve. Gjøco Poxydekk kan anvendes på murstens-, beton- og mineraloverflader i vaskerum, bryggers, kældre, trapper, garagegulve, lagerbygninger, tankstationer og vægge i staldrum. Ikke egnet til flytning af underlag som træ og metal.

Revidert

08.05.2024

Symboler




Tekniske data

Type:	To-komponent epoxymaling		
Farve:	Lys grå + A-, B- og C-base, som tones via Gjøcomix		
Glans:	Blank		
Egenvægt:	1,2 kg/l efter blanding af del 1 og 2 i base A		
Tørstof:	59 vægt %		
Blandingsforhold:	Del 1	Del 2	Sum (del 1 + del 2)
	0,7 liter	0,2 liter	0,9 liter
	2,1 liter	0,6 liter	2,7 liter
	7 liter.	2 liter.	9,0 liter.
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle		
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand		
Anbefalet forbrug:	5-8 m ² /liter		
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):			
Støvtør:	Støvtør efter 2-3 timer.		
Overmalingsinterval, min.:	6 timer ved 20 °C		
Overmalingsinterval, maks.:	24 timer ved 20 °C. Ved længere intervaller bør fladerne mattes for at sikre vedhæftning.		
Gennemhærdet:	6 døgn		
Minimum påføringstemperatur:	+12 °C i underlag og luft. Ved brug udendørs, anbefalet i perioden maj-august.		

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, fast, rent og fri for fedt. Nystøbte gulve skal hærde i minimum 2 måneder inden maling. Ubehandlede gulve og cement-/mudderfilmen på ny beton skal fjernes ved slibning inden videre behandling. Overfladen skal være fast. Tidligere malede overflader vaskes med Gjøco Kraftvask/Husvask eller

andet egnet rengøringsmiddel. Følg brugsanvisningen på emballagen. Underlag med membranhærdere kan give dårlig vedhæftning; tjek derfor vedhæftningen eller fjern membranhærderen før videre behandling.

Anvendelsesmåde	Brug samme batchnr. på samme pels for at undgå glans- og farveforskelle. Gjøco Poxydekk bør opbevares ved stuetemperatur i en dag før brug for bedre påføringssegenskaber. Bland del 1 og 2 godt sammen med et langsomt gående bor med et piskeris i 3-4 minutter. Det første lag kan fortyndes med op til 10% vand og bruges som primer. Blandingen skal bruges inden for 30 minutter, for at undgå at malingen hærder i dåsen og bliver svær at stryge ud. NB. Tykke lag kan give en mat film. Sørg for god ventilation og luftcirkulation under påføring og under tørring. Dårlig ventilation og for lav temperatur i luft og underlag kan føre til måtteafskærmning og dårlig hærkning. Ved udendørs brug på fx altaner bør den bruges i perioden maj-august, fordi høj luftfugtighed/tidligt dugfald og lave temperaturer kan give dårlig hærkning. Kan gulne og kridte i sollys.
Farve	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå nuanceforskelle i farven. Spændvidder, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt. På grund af malingens kemi og struktur kan der forekomme farveforskelle i forhold til farvekort og NCS på visse farver. Tag gerne en testfrakke. Ved brug af mørke og lyse farver anbefales et lag GjøcoPur TL eller et tyndt lag Poxydekk base C upigmenteret for at forsegle farven og undgå kridning. Det anbefales at tage et testlag for at kontrollere, at resultatet er som ønsket.
Opbevaring	Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit
Bortskaffelse af affald	Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald. 
Øvrige informationer	Malingen tåler ikke frost. Brug ikke forskellige produktionsnumre til samme strøg. Det kan give farveforskelle. Emballagestørrelser: 0,9; 2,7 og 9 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningene på dette databladet er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger udenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontakt informasjon
Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

