

Produktdatablad

Gjøco Proff Gulv- og vegglim



Gjøco Proff Gulv- og vegglim er et vanntynnbart lim for gulvbelegg og veggkledning i tørre og våte rom. Velegnet for gulvbelegg og tepper med eller uten skumbakside, og til kork med PVC bakside og veggbekledning med min 0,6 mm PVC-sjikt. Gjøco Gulv- og Vegglim anbefales ikke til linoleum og vanlige vegg tapeter.

Revidert 05.01.24

Symboler



Tekniske data

Type:	PVA-dispersjon
Farge:	Hvit
Litervekt:	Ca. 1,27 g/l
Tørrestoff:	Ca. 70 volum%
Påføringsmetode:	Limet påføres med tannet sparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Vått lim og redskap rengjøres med såpe og vann. Tørket lim fjernes med rødsprit
Anbefalt forbruk:	Ca. 4-6 m ² /liter, avhengig av underlaget
Minimum påføringstemperatur:	Minimum +18 °C i luften og på underlaget..

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Ujevnheter sparkles og slipes før påføring av lim.

Bruksmåte

Rør godt om før bruk. Følg anvisningen til produsenten av gulv- eller veggbelegget. Limet påføres med tannet sparkel med en høyde på lim-strengen på ca. 2-3 mm. På sugende underlag legges belegget innen 30 minutter i vått lim. På tette underlag og ved liming av vegger, skal limet tørke i 45-80 minutter, slik at det ikke kjennes vått ved berøring, før påføring av belegget. Påse at belegget trykkes godt fast til underlaget og at luft presses ut.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av limet for å hindre søl og inntørking. Oppbevares og fraktes stående og frostfritt, og helst ikke under +10°C.

Avfallshåndtering

Flytende lim og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Rør godt om før bruk. Vått lim og verktøy vaskes med vann og såpe. Tørket lim fjernes mekanisk eller med rødsprit.
Emballasjestørrelser: 1 og 5 liter

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

