

Produktdatablad

Gjøco Selvpolerende Bunnstoff



Gjøco Selvpolerende primer er en selvpolerende primer baseret på kobberforbindelser. Er holdbar og har gode anti-vækst egenskaber. Gjøco Selvpolerende primer anvendes på både træ, glasfiber, plast og stål. Kan ikke bruges på aluminiumsbåde. Som primer anbefales Gjøco Bunnstoff primer.

Revidert 22.10.2024

Symboler



Tekniske data

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Type: | | | | | |
| Farve: | Sort, blå, rød, grøn, gråhvid | | | | |
| Flammepunkt: | Ca. 35 °C | | | | |
| Litervekt: | 1,36 kg/l | | | | |
| Tørstof: | Ca. 46 volum% | | | | |
| Påføringsmetode: | Pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk. | | | | |
| Fortynding / rengøringsmiddel: | Xylen | | | | |
| Anbefalet forbrug: | 10 m ² /liter, afhængig af underlaget. | | | | |
| Anbefalet filmtykkelse, våd: | Min. 114 mikrometer, max. 272 mikrometer. | | | | |
| Anbefalet filmtykkelse, tør: | Min. 50 mikrometer, max. 125 mikrometer. | | | | |
| Vejl. data højtrykssprøjte: | | | | | |
| Dyse: | 0,015 – 0,018" | | | | |
| Viftevinkel: | 65 – 80° | | | | |
| Malingstryk: | 120 – 150 kg/cm ² | | | | |
| Tørketid (23 °C, 50 % R.H.): | Luft temperatur | 5°C | 10°C | 20°C | 30°C |
| | Støvtør | 3 timer | 2 timer | 1 time | 30 min |
| | Overmalbarhet, min | 12 timer | 7 timer | 5 timer | 4 timer |
| | Sjøsætning | 24 timer | 16 timer | 12 timer | 10 timer |
| Tørketidene er avhengig av filmtykkelse | | | | | |

Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og løs gammel maling. Fedt, olie og andre urenheder fjernes med Gjøco Husvask og højtrykssprøjte. Skyl godt efter med rent ferskvand.

| | |
|--------------------------------|---|
| | <p>Nye plast-/glasfiberbåde: Gnid overfladen med mellemfint sandpapir eller smergel. Tør derefter af med en klud fugtet med fortynder for at sikre, at alt snavs, fedt og fugt er fjernet. Grund med 3 lag Gjøco Bunnstoff primer inden påføring af Gjøco Self-polishing primer.</p> <p>Nye træbåde: Mæt træ med Gjøco Dekksolje eller Gjøco Imprex træbjæ. Tør det overskydende af med White Spirit. Grund med 3 lag Gjøco Bunnstoff primer inden påføring af Gjøco Self-polishing primer.</p> <p>Plast- og træbåde med gammelt bundmateriale: Rengør med en højtryksrens. Tør eventuel fugt af med en tør klud. Påfør Gjøco Bunnstoff primer i 2 lag på bare pletter.</p> <p>Nye stålbåde: Undervandsoverfladen er sandblæst til SA 2,5. Grund med 3 lag Gjøco Bunnstoff primer inden påføring af Gjøco Self-polishing primer.</p> <p>Stålbåde med gammelt bundmateriale: Fjern korrosion, snavs, fedt og fugt med f.eks. vinkelsliber, smergel, sandblæsning etc. Grundes med Gjøco Bunnstoff primer i 3 lag før hovedbelægningen med Gjøco Selvpolerende primer.</p> |
| Anvendelsesmåde | Påfør et lag Gjøco Self-polishing primer på kølen/bunden og to lag i vandlinjen. Malerværktøj rengøres med White Spirit. |
| Opbevaring | Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit. |
| Bortskaffelse af affald | Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. |
| |  |
| Øvrige informationer | <p>Kan bruges på både, der går op til 50 knob. Både, der efterlades et stykke tid på land (maks. 2-3 måneder) efter påføring af bundmidlet, skal inden søsætning skylles med frisk vand for at åbne porerne. Båden skal være tildækket og ikke udsættes for sollys i længere tid.</p> <p>Produktet skal opbevares i overensstemmelse med nationale regler. Emballagen skal opbevares tæt lukket og opbevares tørt ved en jævn temperatur.</p> <p>Emballagestørrelser: 0,75 liter.</p> |
| Sikkerhet | Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. |

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige betingelser for salg, levering og service, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktoplysninger

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

